



Imprägnierlasur

Für innen und außen
Lösemittelhaltig



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Holz im Außen- und Innenbereich Fensterläden, Gartenhäuser, Zäune, Verbretterungen bei Balkonbrüstungen etc. Paneelbretter
Eigenschaften	Wetterbeständig, offenporig, sehr gutes Eindringvermögen, Farbtöne untereinander mischbar, farblos außen nur in Verbindung mit einer farbigen Lasur verwenden, mehrmalige Anstriche ergeben eine Farbtonveränderung, biozidfrei
Farbtöne	310 farblos, 325 altkiefer, 330 kiefer, 340 esche, 345 eiche-hell, 350 teak, 355 mahagoni, 360 eiche-dunkel, 370 nußbaum, 380 palisander, 300 weiss
Glanzgrad	Seidenglänzend

Verarbeitung

Untergrund	Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Die Holzfeuchtigkeit darf max. 20 % betragen. Altanstriche anschleifen, schadhafte Altanstriche entfer- nen. Rohes Holz im Außenbereich ggf. mit Imprägniergrund grundie- ren.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut umrühren. Streichen oder Tauchen.
Anstrichaufbau	1 – 2 Anstriche auf saugenden Hölzern.
Ergiebigkeit	ca. 8 - 16 m ² /Ltr.
Verdünnung	Unverdünnt verarbeiten

Reinigung	EuroTop Terpentin-Ersatz
Trocknung	Trocknung bei 23°C/60 % rel. Luftfeuchtigkeit Staubtrocken nach ca. 2 Stunden. Überstreichbar nach ca. 12 Stunden. Durchgetrocknet nach 24 Stunden.
Verarbeitungstemperatur	Nicht bei Objekt- und Lufttemperatur unter + 5°C bzw. zu hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Hinweise

Gebindegröße	25 l, 5l, 2,5l, 750 ml
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei.
Sicherheitsratschläge	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen. Enthält: 2-Butanonoxim, Cobaltsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/f): 700 g/l VOC (2007), 700 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 700 g/l VOC.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Anhang

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.