



## MUR Fassadenfarbe

Gut deckende Dispersions-Fassadenfarbe



### Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereich</b>	Wirtschaftliche Fassadenfarbe für dauerhafte Anstriche auf mineralischen Untergründen und tragfähigen Altbeschichtungen auf Dispersionsbasis.
<b>Eigenschaften</b>	Wetterbeständig, wasserabweisend nach DIN 4108, diffusionsoffen. Hoch deckend, mit gleichmäßig schönen Kanten- und Kuppenabdeckungen von strukturierten Putzuntergründen. Mit dauerhafter Schutzwirkung gegen aggressive Luftschadstoffe, wasserverdünnbar, umweltverträglich und geruchsarm.
<b>Werkstofftyp</b>	Fassadenfarbe auf Acryl-Basis.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Glanzgrad</b>	Matt.
<b>Dichte</b>	Ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Pigmentbasis</b>	TiO <sub>2</sub> + Extender.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Styrolacrylat-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Glykolether, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Information für Allergiker unter +49 800 63333782.
<b>Produkt-Code</b>	M - DF 02

### Verarbeitung

<b>Untergrund</b>	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C, Ab. 3. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.
-------------------	--

## Beschichtungsaufbau/ Verarbeitung

Grundanstrich mit EURO TOP Mur Fassadenfarbe, max. mit 10% Wasser verdünnt. Schlussanstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnt. Für den Spritzauftrag auf Spritzkonsistenz einstellen. Verarbeitung mit Pinsel, Rolle und Spritzgeräten.  
**Airless-Applikation:** Spritzwinkel 40-80°, Düse: 0,026-0,031, Spritzdruck 150-180 bar.  
**Hochdruckapplikation:** Düse 2 mm, Druck 3 bar

## Verbrauch

Ca. 160 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.

## Verdünnung

Max. 10 % mit Wasser verdünnbar.

## Abtönen

Mit Vollton- und Abtönfarbe abtönbar.

## Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Trockenzeit

Oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 4 Stunden bei +20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte. Regenfest nach ca. 24 Stunden. Durchtrocknung nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

## Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

## Hinweise

### Gebindegröße

2,5 l, 5 l und 12,5 l

### Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei.

### Sicherheitsratschläge

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

### VOC-Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/c):  
40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

## Anhang

### Anstrichaufbau: (Untergrundprüfung siehe VOB 18 363, Teil C, Abs.3 / Fassadenfarbe)

Pos.	Untergrund	Vorbereitung & Grundierung
1	Feste und tragfähige Untergründe	Ohne Grundierung.
2	Neue Putze der Mörtelgruppen P II und P III, neuer Beton	Nach zwei- bis dreiwöchiger Austrocknung (Nachputzstellen fluatieren) mit EURO TOP Tiefgrund LF grundieren. Ebenso bei neuem Beton, von dem ev. vorhandene Schalöle mit einer Fluat-Schaumwäsche und durch Heißdampfstrahlen zu entfernen sind.
3	Mineralische Kratz-, Spritz- und Edelputze, leicht sandenden Putz und oberflächlich abgewitterten Beton	Mit EURO TOP Tiefgrund LF oder lösemittelhaltigem EURO TOP Tiefgrund LH grundieren.
4	Leicht kreidende, fest haftende Altanstriche  Sehr stark kreidende Altanstriche	Mit EURO TOP Tiefgrund LF oder lösemittelhaltigem EURO TOP Tiefgrund LH grundieren.  Vorher gründlich abwaschen.
5	Nicht tragfähige, abblätternde Altanstriche und Kunstharzputze	Restlos entfernen und, je nach Untergrundbeschaffenheit mit EURO TOP Tiefgrund LF oder lösemittelhaltigem EURO TOP Tiefgrund LH grundieren. Ev. Zwischenanstrich mit EURO TOP Streichputz LF.
6	Flächen mit Algen-, Schimmel- bzw. Pilzbefall	Befall gründlich entfernen, durchwaschen und gut trocknen lassen. Mit einer geeigneten Sanierlösung vorbehandeln.
7	Salzausblühungen	Trocken abbürsten und mit lösemittelhaltigem EURO TOP Tiefgrund LH grundieren. Für Anstriche auf salzbelasteten Untergründen kann keine Gewähr übernommen werden.
8	Verzinkte Flächen	Mittels Netzmittelwäsche unter Verwendung von Korund-Schleifvlies reinigen. Gründlich mit Wasser nachwaschen. BFS Merkblatt Nr. 5 beachten.
9	Hartbrandstein-, Ziegel- und Kalksandstein-Mauerwerk, außen	Muss rissfrei verfugt sein, ist nur für frostbeständige Qualität ohne Fremdeinschlüsse geeignet und muss vor Anstrichausführung Mauerwerkausgleichfeuchte haben. Durch Eisensalze und Ruß verseuchte Flächen mit geeigneter Isolierfarbe grundieren.
10	Dauerelastische Fugenmassen und Dichtungsprofile	Nicht überstreichen.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 09181-9466.