



## Mittelschichtlasur VOC konform 2010

Für innen und außen  
Lösemittelhaltig

### Produktbeschreibung

#### Anwendungsbereich

Neu- und Überholungsanstriche auf rohen, abgewitterten, lasierten und farblos lackierten Holzflächen.  
Durch die fehlenden Farbpigmente sollte **Mittelschicht-Lasur farblos** außen nur in Verbindung mit einer farbigen Lasur verwendet werden, da sonst kein UV-Schutz möglich ist.

#### Eigenschaften

Mittelschicht-Lasur ist offenporig, äußerst strapazierfähig und wetterbeständig.  
Die Verarbeitung ist leicht und auch größere Flächen sind ansatzlos zu lasieren. Besonders hervorzuheben ist die relativ satte Auftragsmöglichkeit, ohne dass an senkrechten Flächen Ablauferscheinungen entstehen. Biozidfrei.

#### Farbtöne

610 farblos, 625 altkiefer, 630 kiefer, 640 esche, 645 eiche-hell, 650 teak, 655 mahagoni, 660 eiche-dunkel, 670 nußbaum, 680 palisander, 600 weiss

#### Glanzgrad

seidenglänzend

### Verarbeitung

#### Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Die Holzfeuchtigkeit darf max. 20 % betragen. Bei rohen, stark bläuegefährdeten Hölzern im Außenbereich ist eine Grundierung mit Euro Top Imprägnierlasur zu empfehlen. Hierzu bitte technisches Merkblatt beachten.  
Intakte Altlackierungen sind sorgfältig anzuschleifen. Nicht einwandfreie haftende Altlackierungen restlos entfernen und im Anschluss wie rohes Holz behandeln.

#### Auftragsarten

Der Grundanstrich sollte mit dem Flachpinsel aufgetragen werden, weitere Anstriche können auch gespritzt werden. Vor Gebrauch gut aufrühren.

#### Anstrichaufbau

1 – 2 Anstriche auf saugenden Hölzern.

#### Ergiebigkeit

ca. 10 - 14 m<sup>2</sup>/ltr. je nach Untergrund.

#### Verdünnung

unverdünnt

#### Reinigung

Euro Top Terpentin-Ersatz

#### Trocknung

(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
staubtrocken: in 5 – 6 Stunden  
überstreichbar: nach Trocknung über Nacht

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht bei Objekt- und Lufttemperatur unter + 5 °C bzw. zu hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

## Hinweise

**Gebindegröße**

5l, 2,5l, 750 ml

**Lagerung**

**Trocken, kühl, frostfrei.**

**Sicherheitsratschläge**

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen. Enthält: 2-Butanonoxim, Cobaltsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Entsorgung**

**Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.**

## Anhang

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.