

ADEFIX® Kleber 310 ml



Technische Merkmale:

Basismaterial	Kunststoff-Dispersionen
Konsistenz	Pastös
Aushärteverfahren	Physikalische Polymerisation
Offene Verarbeitungszeit	10 – 15 Min.
Trockenzeit	Ca. 24 Stunden
Dichte (DIN 53479)	1,6 g/ml
Temperaturbeständigkeit (nach Aushärtung)	-20°C bis +70°C
Verbrauch	70 – 150 ml je m Profil

Produktbeschreibung:

ADEFIX® ist ein weißer, wasserbasierender Montagekleber mit Spachteileigenschaft.

Eigenschaften:

- Lösungsmittelfrei
- Nach Trocknung leicht elastisch
- gute Spachteileigenschaft
- Schleifbar
- Überstreichbar
- Nur für den Innenbereich
- Vor Frost schützen

Anwendungsbereiche:

Kleber, Spachtelmasse und Verfugungsmaterial für Produkte aus Polystyrol NOMASTYL®, WALLSTYL® und aus Polyurethan ARSTYL®.



NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC sa Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



ADEFIX® Kleber 310 ml



Gebinde:

- Packungsgröße: Kartusche mit 310 ml Inhalt
- Farbton des Klebers: weiß

Haltbarkeit:

In verschlossener Verpackung an einem trockenen und kühlen Ort bei +5 °C bis +25°C, 24 Monate lagerfähig.

Untergrund:

- Material: saugfähige Materialien, wie z.B. Ziegel, Beton, Putz.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, staub- und fettfrei sein. Wir empfehlen, auf jedem Untergrund zunächst eine Haftungsprobe durchzuführen.

Verarbeitung:

- Kleber mit Ausdruckpistole (Kartusche) oder Spachtel auf die Klebeflächen satt auftragen. Anschließend das Zierelement auf den Untergrund aufsetzen und andrücken. Stöße und Gehrungen bei NOMASTYL® und kleineren WALLSTYL® und ARSTYL® Profilen mit ADEFIX® verkleben. Kleberüberschuss mit einer Spachtel ggf. feuchtem Schwamm entfernen. Gehrungen und Stöße bei WALLSTYL® und ARSTYL® Profilen ab 10 cm Höhe/Ausladung mit ADEFIX® PLUS verkleben und mit ADEFIX® nachspachteln (siehe Verarbeitungsanleitung). Abstützen wenn nötig.
- Fugenbreite: zwischen den einzelnen Profilen ca. 2-3 mm
- Raum-, Kleber- und Profiltemperatur: +5°C bis +35°C
- Reinigungsmittel (bei nicht trockenem Kleber): Wasser

Hinweis:

Empfohlen wird, dass der Untergrund saugfähig, fest und nicht gestrichen ist. Bei nicht saugfähigen Untergründen und einseitiger Verklebung, empfehlen wir den Einsatz von ADEFIX® PLUS.

Sicherheitshinweise:

Die üblichen Hinweise für den Gesundheitsschutz bei der Arbeit beachten.