

DECO-IN LASUR

Stand: 23.10.2013

Marktbezeichnung:	DECO-IN LASUR
Art des Werkstoffes:	Dispersionslasur für innen
Anwendungsbereich:	Auf allen tragfähigen Untergründen für hochwertige, kreative, lasierende Maltechniken wie z.B. Wisch-, Tupf- und Wickeltechnik
Farbton:	20 Standardfarbtöne
Bindemittelbasis:	Kunstharz-Dispersion
Spez. Gewicht:	1,13 +/- 0,05
Eigenschaften:	Lasierend, Farbintensität je nach Auftragsmenge, Offenzeit ca. 30 Minuten, für Innenanstriche auf Dispersionsbasis
Kenndaten nach DIN EN 13 300	Verbrauch: ca. 100 - 160 ml/m ² je nach Technik Glanzgrad: stumpfmatt Maximale Korngröße: fein (<100 µm)
Geeignete Abtönpaste:	Standardfarbtöne, tönbar über ZERO Mix Tönanlage und untereinander mischbar
Trockenzeit:	Trocken nach ca. 1 Stunde
Verdünnung:	ZERO Deco-in Verdünner zum Einstellen der Lasur für die verschiedenen Techniken
Verarbeitungsart:	Wischen, stupfen, rollen - je nach Technik
Verarbeitungstemperatur:	Mindestens + 5 °C für Luft und Untergrund
Lagerung:	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife
Verpackung:	2,5 l im 5 l Kunststoff-Rundeimer
Systemaufbau:	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähige Untergründe entsprechend der Maltechnik vorbereiten und mit ZERO Seidenglanz 480 gleichmäßig vorstreichen. Saugende Untergründe mit ZERO Konzentrat F 1:4 - 1:6 grundieren. Je nach Maltechnik die Lasur einstellen und mit dem Werkzeug auftragen. Je nach Farbintensität sind mehrere Arbeitsgänge nötig.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt:	Kategorie: IWb-200 g/l (2010) dieses Produkt enthält ≤ 200 g/l VOC
Anmerkung:	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.