

Marktbezeichnung	ARTDESIGN DECO-SIL LASUR
Art des Werkstoffes	Silikatlasur für innen und außen, lösemittelfrei
Anwendungsbereich	Auf allen tragfähigen mineralischen Untergründen für hochwertige, kreative, lasierende Maltechniken
Farbton	10 Standardfarbtöne
Bindemittelbasis	Kaliwasserglas/Dispersion
Spez. Gewicht	1,23
Eigenschaften	Lasierend, Farbtintensität je nach Auftragsmenge, Offenzeit ca. 10 Minuten, nur auf ZERO Innen- und Außenanstriche auf Silikatbasis, ätzend - daher Glas und Keramikfliesen abdecken -, wasserabweisend durch Siliconzusatz
Kenndaten nach	
DIN EN 13 300	Ergiebigkeit von 180 ml/m ² = ca. 5,5 m ² /l; Glanzgrad: stumpfmatt; maximale Korngröße: fein (< 100 µm)
Verbrauch:	Ca. 100 - 160 ml/m ² je nach Technik
Geeignete Abtönpaste	Standardfarbtöne, tönbar über ZERO MiX Tönanlage und untereinander mischbar
Trockenzeit	Trocken nach ca. 1 Stunde
Verdünnung	ZERO Silikat Konzentrat
Verarbeitungsart	Wischen, stupfen, rollen - je nach Technik
Verarbeitungstemperatur	Mindestens + 8 °C für Luft und Untergrund
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeug	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Verpackung	2,5 l
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähige Untergründe entsprechend der Maltechnik vorbereiten. Saugende Untergründe mit ZERO Silikat Konzentrat 1:2 mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Maltechnik die Lasur einstellen und mit geeignetem Werkzeug auftragen. Je nach Farbtintensität sind mehrere Arbeitsgänge nötig.
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: IWb-200 g/l (2010) dieses Produkt enthält ≤ 200 g/l VOC
Anmerkung	Hautkontakt vermeiden, ggf. sofort mit viel Wasser abspülen. EG-Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. In schwierigen Fällen Beratung einholen.