

PIGMENTO AL SILICATO PER FACCIATE

Scheda tecnica

Denominazione commerciale: PIGMENTO AL SILICATO PER FACCIATE

Tipo di prodotto:	Pigmento minerale su base di silicato con 5% di resina sintetica
Campo di applicazione:	Adatto per tutti i fondi minerali
Colore:	Bianco
Grado di brillantezza:	Opaco
Legante base:	Vetro solubile potassico e massimo 5% di additivi organici
Peso specifico:	1,5 +/- 0,2
Proprietà:	Resistente agli agenti atmosferici, elevata permeabilità al vapore acqueo, poca tensione, corrosivo, perciò coprire le mattonelle in vetro e ceramica, idrorepellente grazie all'aggiunta di silicone
Tinta base adatta:	Tinta base al silicato d'uso commerciale, max. 10% e con ZERO MiX Tönanlage
Tempo di essiccazione:	Circa 2 - 4 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Diluizione:	Concentrato di silicato ZERO
Tipo di applicazione:	A pennello e a rullo
Temperatura di lavorazione:	Minimo + 8° C per aria e fondo
Consumo di pittura:	150 - 200 ml/m ² per ogni applicazione
Stoccaggio:	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi:	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione:	Secchio ovale di plastica da 2,5 l, 5 l, 12,5 l
Preparazione e finitura del supporto:	Osservare soprattutto:
Valori limite UE per il contenuto VOC:	Categoria: cWb-40 g/l (2010), questo prodotto contiene \leq 40 g/l VOC
Dati caratteristici secondo EN 1062-1:	• Brillantezza: opaco G ₃ • Spessore dello strato asciutto 100-200 μ m E ₃ • Granulometria. max.: fine < 100 S ₁ • Permeabilità al vapore acqueo (valore s _d) elevato V ₁ • Permeabilità all'acqua (valore w) medio < 0,5 W ₂
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Per garantire la solidificazione e l'asciugatura, non ritoccare i nuovi intonaci per 2 - 4 settimane (a seconda delle condizioni del tempo).
Ciclo di applicazione:	Applicare una prima mano su fondi debolmente assorbenti con concentrato di silicato 1:1 mescolato con pigmento al silicato, un'ultima mano con pigmento al silicato ZERO non diluito. Applicare un primo strato su fondi altamente assorbenti con concentrato di silicato ZERO diluito con acqua. Una mano intermedia con pigmento al silicato/concentrato di silicato mescolati 1:1. Un'ultima mano con pigmento al silicato ZERO non diluito. <i>Nota:</i> Osservare un tempo di essiccazione fra le singole verniciature di almeno 12 ore.
Nota:	Per le superfici con efflorescenze di sale nessuna garanzia per il ciclo di applicazione summenzionato. In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.

Aggiornamento: giugno 2009 / be