

INNENPLASTIK

Marktbezeichnung	INNENPLASTIK
Art des Werkstoffes	Matte Dispersionsplastik zur dekorativen und plastischen Gestaltung
Anwendungsbereich	Innen, an Wandflächen in Schulen, Krankenhäusern, Hausfluren, etc.
Farbton	Altweiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Kunstharz-Dispersion
Pigmentbasis	Titandioxyd und spezielle Extender
Spez. Gewicht	1,5 +/- 0,2
Eigenschaften	Gut füllend, stoßfest, rundes und verlaufendes Korn, vielseitig modellierbar.
Geeignete Abtönpaste	Handelsübliche Abtönfarbe
Trockenzeit	3 - 4 Stunden, überstreichbar nach ca. 8 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verdünnung	Sauberes Wasser
Verarbeitungsart	Streichen, rollen, spritzen (mit geeignetem Spritzgerät), mit speziellen Strukturwalzen abrollen
Verarbeitungstemperatur	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch	Je nach Struktur ca. 800 g/m ² . Der genaue Verbrauch, besonders bei Großobjekten, sollte durch Probeanstrich ermittelt werden
Lagerung	Kühl, jedoch frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife, evtl. unter Zusatz von Reinigungsmitteln
Verpackung	25 kg Kunststoff-Eimer
Systemaufbau	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Neuputzstellen fluatieren und nachwaschen. Saugende Untergründe und Gipsputze mit ZERO Konzentrat F bis 1:4 mit Wasser verdünnt grundieren. Lack- und Latexuntergründe anlaugen und mit ZERO Grundierfarbe W vorstreichen. Kleine Unebenheiten mit ZERO Handspachtel angleichen. Nicht tragfähige Altanstriche mit ZERO Farb Ex entfernen.
Anstrichaufbau	Grundanstrich mit ZERO Grundierfarbe W Zwischenanstrich mit ZERO Innenplastik, strukturiert Schlussanstrich mit ZERO Seidenglanz 480
EU-Grenzwerte für den VOC-Gehalt	Kategorie: aWb-30 g/l (2010) dieses Produkt enthält ≤ 30 g/l VOC
Anmerkung	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.