

Aggiornamento: 25.01.2013

Denominazione commerciale	RENOTOP HOUSEPAINT METALLIC BASE M
Tipo di prodotto	Vernice multifunzione altamente elastica, colore opaco serico. Resistente agli alcalini, azione attiva contro alghe e funghi. Effetto superficiale metallico
Campo di applicazione	All'esterno su legno non a misura, PVC rigido, struttura a graticcio a vista, calcestruzzo, fibrocemento, opera in muratura, intonaco, vecchi sistemi elastici, vernice di ristrutturazione per calcestruzzo cellulare e su superfici di facciate strutturate.
Colore	70 colori standard metallic in appoggio alla collezione RAL E2 EFFEKT, 15 colori DB, circa RAL 9006, 9007
Grado di brillantezza	Opaco serico
Legante base	Acrilato puro speciale rinforzato a gruppi con silossano
Peso specifico	1,05 +/- 0,1
Proprietà	Azione attiva contro alghe e funghi. Baua: numero di registro N-32678
Tinta base adatta	Colorabile con ZERO MiX Tönanlage
Tempo di essiccazione	Circa 1 - 2 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Diluizione	Se necessario con acqua pulita
Tipo di applicazione	A pennello e a rullo
Temperatura di lavorazione	Minimo + 5° C per aria e fondo
Consumo di vernice	Circa 100 ml/m ² per ogni applicazione, determinare valori di consumo più precisi sull'oggetto
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	900 ml, 2,2 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB Parte C, DIN 18363 Sul fondo applicare una mano di vernice coprente RenoTop Housepaint in un colore adatto. Ultima mano: 2 - 3 volte con RenoTop Housepaint in colore metallic
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare completamente le vecchie pitture non più compatte. Applicare Fungi Ex ZERO su muschio e alghe e lasciar agire durante la notte, pulire accuratamente mediante un getto di vapore. Fluatere e lavare il nuovo intonaco.
Valori limite UE per il contenuto VOC	Categoria: dWb130 g/l (2010), questo prodotto contiene \leq 130 g/l VOC
Dati caratteristici secondo EN 1062-1	- Brillantezza: medio G ₂ - Spessore dello strato asciutto 50-100 μ m E ₂ - Granulometria max.: fine \leq 100 μ S ₁ - Permeabilità al vapore acqueo (valore s _d) medio V ₂ - Permeabilità all'acqua (valore w) basso < 0,1 W ₃ - Permeabilità all'anidride carbonica C ₁
Nota	Utilizzare i colori metallic su superfici strutturate. Sui fondi lisci e a struttura fine possono apparire velature e tracce del rullo durante la lavorazione con RenoTop Housepaint Metallic. Sui fondi lisci si possono ottenere superfici decorative se la vernice umida viene lisciata a movimenti incrociati con una spazzola ovale. Si consiglia di realizzare delle superfici modello. Osservare la scheda tecnica RenoTop Housepaint ZERO! Per le superfici con efflorescenze di sale nessuna garanzia per il ciclo di applicazione summenzionato. In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! Utilizzare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.