

Scheda tecnica

CONCENTRATO DI SILICATO SOL

Aggiornamento: 07.06.2011

Denominazione commerciale	CONCENTRATO DI SILICATO SOL
Tipo di prodotto	Prima mano per fondi altamente assorbenti e minerali
Campo di applicazione	Per interni ed esterni su tutti i fondi minerali.
Colore	Trasparente
Grado di brillantezza	Opaco
Legante base	Vetro solubile potassico e sol silicico
Proprietà	Consolidamento su fondo assorbente e minerale; corrosivo. Coprire mattonelle, vetro e ceramica
Peso specifico	1,0 +/- 0,1
Tempo di essiccazione	2 - 3 ore, può essere ricoperto dopo circa 12 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Diluizione	Acqua
Tipo di applicazione	A pennello e a spruzzo
Temperatura di lavorazione	Minimo + 8° C per aria e fondo
Consumo di concentrato	150 - 200 ml/m ² a seconda del fondo. Per oggetti di notevoli dimensioni determinare il consumo applicando delle mani di prova
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo. 6 mesi a prova di magazzino
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	10 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Per favorire la presa, non ritoccare gli intonaci nuovi per 2 - 4 settimane (a seconda delle condizioni atmosferiche).
Ciclo di applicazione	Sui fondi esterni debolmente assorbenti applicare una prima mano di vernice al silicato sol mescolata con circa il 10% di concentrato di silicato sol. Mano intermedia e ultima mano con vernice al silicato sol non diluita. Mesticare i fondi fortemente aspiranti con concentrato di silicato sol mescolato con acqua 1:1. Mano intermedia e ultima mano con vernice al silicato sol non diluita.
Valori limite UE per il contenuto VOC	Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 0,1 g/l VOC
Nota	In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.

Scheda tecnica

CONCENTRATO DI SILICATO SOL

Aggiornamento: 07.06.2011

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.

ZERO-LACK GmbH & Co.KG • Bleichstraße 57-58 • 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 • Fax 0 57 31 / 98 87-671 • info@zero-lack.de • www.zero-lack.de