

Art des Werkstoffes:	Pigmentierter Untergrundfestiger
Anwendungsbereich:	Außen und innen
Farbton:	Weiß
Bindemittelbasis:	Spezielles niedermolekulares Polymerisatharz gelöst in organischen Lösemitteln
Spez. Gewicht:	Ca. 1,15 +/- 0,1
Eigenschaften:	Weißpigmentierte Tiefengrundierung mit hoher Eindringtiefe zur Verfestigung kritischer Untergründe.
Geeignete Abtönpaste:	Universal Abtönpaste bis maximal 2 %, tönbar über ZERO MiX Tönanlage
Trockenzeit:	Ca. 5 Std., überstreichbar nach 12 Stunden, je nach Untergrund und Temperatur
Verdünnung:	Terpentinersatz maximal 10 %
Verarbeitungsart:	Streichen, rollen
Verarbeitungstemperatur:	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund
Materialverbrauch:	Ca. 200 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Lagerung:	Kühl und trocken. Von Zündquellen fernhalten.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz
Verpackung:	10 l Blecheimer
Systemaufbau:	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363
Untergrundvorbereitung:	Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende alte Anstriche müssen restlos entfernt werden. Geeignete Untergründe: Alle saugenden mineralischen Untergründe und saugende Dispersionsanstriche.
Verarbeitungshinweis:	ZERO Supergrund je nach Bedarf mit Terpentinersatz verdünnen. Vorsicht! In geschlossenen Räumen ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen sowie offenes Licht und Feuer zu vermeiden ! EU-Grenzwerte für den
VOC-Gehalt:	Kategorie: hLb-750 g/l (2010) dieses Produkt enthält ≤ 750 g/l VOC

Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Für großflächige Anwendung im Innenbereich empfehlen wir wegen des materialtypischen Geruchs lösemittelbasierender Werkstoffe den Einsatz eines z.B. wasserverdünnbaren Systems. In Bereichen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden sowie auf Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS keine lösemittelhaltige Grundierung einsetzen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.