

# Scheda tecnica

## SUPERFONDO

Aggiornamento: 29.09.2011

<b>Tipo di prodotto:</b>	Stabilizzatore di fondo pigmentato
<b>Campo di applicazione:</b>	Per interni ed esterni
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Legante base:</b>	Resina polimerizzata a bassa struttura molecolare, sciolta in solventi organici
<b>Peso specifico:</b>	Circa 1,15 +/- 0,1
<b>Proprietà:</b>	Prima mano a pigmentazione bianca con elevata profondità di penetrazione per stabilizzare fondi critici
<b>Tinta base adatta:</b>	Tinta base universale fino a max. 2%, colorabile con ZERO MiX Tönanlage
<b>Tempo di essiccazione:</b>	Circa 5 ore, può essere ricoperto dopo 12 ore a seconda del fondo e della temperatura
<b>Diluizione:</b>	Surrogato di trementina max. 10%
<b>Tipo di applicazione:</b>	A pennello e a rullo
<b>Temperatura di lavorazione:</b>	Minimo + 5° C per aria e fondo
<b>Consumo di stabilizzatore:</b>	Circa 200 ml/m <sup>2</sup> a seconda della capacità di assorbimento del fondo
<b>Stoccaggio:</b>	In luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da sorgenti di accensione
<b>Pulizia degli attrezzi:</b>	Con surrogato di trementina subito dopo l'uso
<b>Confezione:</b>	Secchio di latta da 10 l
<b>Preparazione e finitura del supporto:</b>	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
<b>Preparazione del fondo:</b>	I fondi devono essere puliti, asciutti e compatti. Eliminare completamente le vecchie pitture non più aderenti. Fondi adatti: tutti i fondi assorbenti e minerali e le idropitture assorbenti.
<b>Istruzioni di applicazione:</b>	Diluire il Superfondo ZERO con surrogato di trementina a seconda della necessità. <b>Attenzione !</b> <b>Garantire un'ottima ventilazione nei locali chiusi ed evitare luce e fuoco non schermati !</b>
<b>Valori limite UE per il contenuto VOC:</b>	Categoria: hLb-750 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 750 g/l VOC
<b>Nota:</b>	In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.