

## VORLACK

Stand: 15.08.2013

<b>Marktbezeichnung</b>	<b>VORLACK</b>
<b>Art des Werkstoffs</b>	Hochwertiger, leicht thixotroper Vorlack
<b>Anwendungsbereich</b>	Außen und innen auf grundierte Holz- und Metallflächen, z.B. auf Fenster, Türen, Zargen, Geländer usw.
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Bindemittelbasis</b>	Langöliges Alkydharz
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxyd und Extender
<b>Spez. Gewicht</b>	1,4 +/- 0,2
<b>Eigenschaften</b>	Idealer Verlauf, gute Fülle, hohes Deckvermögen, nach Durchtrocknung gut nass und trocken schleifbar, geruchsarm.
<b>Geeignete Abtönpaste</b>	Handelsübliche Abtönfarben für Lacke bis maximal 5 % und tönbar über ZERO MiX Tönanlage
<b>Trockenzeit</b>	Staubtrocken nach ca. 6-7 Stunden, überstreichbar nach ca. 24-48 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
<b>Schichtstärke</b>	35-40 µm pro Anstrich
<b>Verarbeitungsart</b>	Streichen, rollen, spritzen
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund, kann bei geringer Luftfeuchtigkeit auch bei niedrigeren Temperaturen verarbeitet werden.
<b>Materialverbrauch</b>	Ca. 150 ml/m <sup>2</sup>
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken, Anbruchgebinde gut verschließen. Entzündlich!
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz
<b>Verpackung</b>	375 ml, 750 ml, 2,5 l
<b>Systemaufbau</b>	Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363, BFS Merkblatt Nr. 18
<b>Anstrichaufbau</b>	Holzuntergründe innen: Erstanstrich

## VORLACK

Stand: 15.08.2013

Seite 2 von 2

### Verarbeitungshinweis

Grundanstrich:	ZERO Vorlack mit ZERO Top-Verdünner verdünnt.
Spachtelung:	2xganzflächig mit Kunstharzspachtelmasse.
Zwischenanstrich:	ZERO Vorlack satt auftragen.
Schlussanstrich:	ZERO Brillant Weißlack HG/SG, ZERO Satina Seidenglanzlack oder ZERO Glanzcolor Buntlack.
Überholungsanstrich:	Alten Anstrich anlaugen und nachwaschen, lose Farbteile entfernen.
Grundanstrich:	Rohe Holzstellen mit ZERO Universal Haftgrund vorgrundieren.
Spachtelung:	fleckspachteln bzw. ganzflächig mit Kunstharz-spachtelmasse.
Zwischenanstrich:	ZERO Vorlack satt auftragen.
Schlussanstrich:	ZERO Brillant Weißlack HG/SG, ZERO Satina Seidenglanzlack oder ZERO Glanzcolor Buntlack
Erneuerungsanstrich:	Altanstrich nicht intakt. Alten Anstrich mit ZERO Farb Ex restlos entfernen und nachwaschen, anschließend Aufbau wie Erstanstrich.

### EU-Grenzwerte für den VOC Gehalt

Kategorie: dLb - 300 g/l (2010), dieses Produkt enthält < 300 g/l VOC

### Tabelle für Spritzauftrag

	Düsengröße		Spritzwinkel	Druck/bar	Verdünnung	Viskosität	Kreuzgänge
	Inch	mm					
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80 °	ca. 150	ca. 5-10 %		

\*gemessen im Auslaufbecher gem. DIN 53211 bei 4 mm Düse und 20 °C. Die Verdünnungsangaben dienen nur als Anhaltspunkt. Maßgeblich ist die Einstellung auf DIN-s

### Anmerkungen

In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Für großflächige Anwendung im Innenbereich, z.B. Decken und Wände, empfehlen wir wegen des materialtypischen Geruchs von Alkydharzlacken den Einsatz von wasser-basierten Lacksystemen, wie z.B. ZERO Acryllacke oder ZERO LackDesign.

Auf Pulverbeschichtungen, Coil Coating-Beschichtungen und andere kritische Untergründe mit ZERO PUR Haftgrund grundieren.

Bei niedrigen Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit und hohen Aufbringmengen verzögert sich die Trocknungszeit.

Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher Geruchsbelästigung nicht mit lösemittel-verdünnbaren Beschichtungsstoffen bearbeiten.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.