

Scheda tecnica

WANDMATT ES SLF

Aggiornamento: 19.10.2012

Denominazione commerciale **WANDMATT ES SLF**

Tipo di prodotto	Idropittura per interni
Campo di applicazione	Per interni, su tutti i fondi compatti e adatti per idropitture; impiego sicuro nei locali in cui vengono prodotti o trattati generi alimentari (perizia TÜV). Adatta per l'applicazione a spruzzo a strato sottile su sistemi acustici
Controllo	U
Colore	Bianco
Legante base	Resina sintetica idrosolubile
Peso specifico	1,5 +/- 0,2
Proprietà	Pittura monostrato, elevato potere coprente, pressoché inodore, applicazione semplice, diffusibile, qualità pittorica, a spruzzo airless, priva di sostanze nocive, solventi e plastificanti, resistente ai disinfettanti secondo la perizia, senza sostanze che provocano depositi di fuliggine
Dati caratteristici secondo DIN EN 13 300	Resistenza allo sfregamento a umido: classe 1; rapporto di contrasto/potere coprente: classe 1 con un rendimento di 140 ml/m ² = ca. 7,1 m ² /l; grado di brillantezza: opaco profondo; granulometria max.: fine (<100 µm)
Tinta base adatta	Tinta base commerciale e colorabile con ZERO MiX Tönanlage
Tempo di essiccazione dopo 28 giorni	2 - 3 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria, indurimento finale
Diluizione	Acqua
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo (applicabile con airless)
Temperatura di lavorazione	Minimo + 5° C per aria e fondo
Stoccaggio:	In luogo fresco, però protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione iniziata
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	1 l, 2,5 l, 5 l, 12,5 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatare e lavare gli intonaci nuovi. Masticare i fondi assorbenti e gli intonaci di gesso con concentrato F ZERO diluito con acqua fino a 1:4. Per l'eventuale stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel. Masticare gli intonaci di calce e di cemento intatti con fondo acrilico ZERO.
Ciclo di applicazione	Applicare una mano di Wandmatt ES SLF, se necessario 2 volte. Ideale come sistema di rapporto unitamente al colore di fondo WP ZERO.
Valori limite UE per il contenuto VOC	Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 0,1 g/l VOC
Nota	In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Tabella per l'applicazione a spruzzo

	Dimensioni ugello		Angolo di spruzzatura	Pressione/bar	Diluizione	Viscosità	Fasi incrociate
	inch	mm					
Airless + Airless	0,004 - 0,006	0,50 - 0,60	40° - 60°	1 - 1,50	1 - 5 - 10%		

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.