

SCHEMA TECNICA N° 436



DECOR

Tipo di Materiale	pittura per pareti, resistente al lavaggio, opaco-telo, priva di solvente
DIN EN 13 300	resistenza all'abrasione umido: classe 3 potere coprente a secco: classe 1 con 7 m ² /l grado di brillantezza: opaco-telo
Campo di impiego	per applicazioni su pareti e soffitti nei interni, altamente coprente.
Colori	bianco, nonché una gran varietà di tinte ottenibile attraverso il sistema di mescolamento delle tinte einZA mix.
Densità	circa 1,51 (bianco standard)
Base di legante	dispersione sintetica
Caratteristiche	ottimo potere coprente e riempitivo, tonalità altamente bianco. Si distingue per eccellenti caratteristiche di lavorazione, è permeabile al vapore acqueo e priva di formaldeide. Applicazione a spruzzo airless.
Resa	120 - 150 ml/m ² per mano a seconda del supporto
Diluizione	5 % - 10 % mass. diluito con acqua
Supporti	Si adatta a tutti gli intonaci solidi, puliti ed asciutti negli interni, a calcestruzzo, calcestruzzo agevolato, muratura, piastre edili, alle tappezzerie in fibre grezze, a gesso ed a pennelli gessati.
Preparazione del fondo	i sottofondi devono essere preparati a regola d'arte. In particolare, supporti fortemente assorbenti o che presentano sfarinamento superficiale, devono essere opportunamente pretrattati con un fondo fissativo. In presenza di vecchie pitture si deve verificare la loro stabilità: film di idropitture solidi e ben ancorati possono essere sovraverniciati direttamente, dopo opportuna pulizia; film di tempere o film di idropitture a più strati che presentano scarsa adesione vanno eliminati completamente. La scelta del fondo fissativo più appropriato va fatta di volta in volta, in funzione delle condizioni del sottofondo. Si prega di consultare le schede tecniche dei vari fondi einZA.
Composizione delle mani	<i>supporti nuovi e non verniciati: intervallo di 6 - 8 ore:</i> mano intermedia diluita con acqua fino al 10% mano di finitura non diluita oppure diluita con acqua fino al 5% <i>supporti già verniciati:</i> di solito una mano saturata è sufficiente.

(continua a pag. 2)

Tecnica di lavorazione	Si applica a pennello, a rullo o a spruzzo airless. Applicazione a spruzzo airless: secondo il tipo di attrezzo in modo non diluito o diluito con acqua fino al 10%. Misura d'ugello alesaggio 0,43 - 0,63mm o 0,017" - 0,025". Filtro a 60 maglie.
Avvertenze ecologiche	einZA DECOR nella versione bianco standard è priva di solventi e biologicamente compatibile, certificato secondo il metodo di prova "Erlanger Ciliatentest" dai laboratori Dr. U. Noack. Il certificato è disponibile su richiesta.
Temperatura di lavorazione	non inferiore ai +5 °C (ambiente e supporto).
Tinteggiatura	con einZA Vollton- und Abtönfarben a base di dispersione oppure tinteggiato attraverso il sistema di mescolamento delle tinte einZA mix.
Pulizia degli attrezzi	subito dopo l'uso con acqua.
Magazzinaggio	conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, nei contenitori originali chiusi.
Smaltimento	dare al riciclaggio soltanto le confezioni completamente vuote
Confezioni standard (bianco):	15 l
Avvertenze	utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte ! L'impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di magazzinaggio brevi dopo l'apertura delle confezioni! Non lasciare penetrare nel terreno, né nelle acque, neppure nella fognatura.

VOC-Contenuto a seconda foglio II delle VOC-Regole 2004/42/EG

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria a) - Wb: mass. 30 g/l secondo (2010)
VOC-Contenuto di einZA DECOR < 1 g/l

Indice di sicurezza e contrassegno

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com.

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 04/2020; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.