

## SCHEDA TECNICA N° 471



# Grundierfarbe

attintabile con il sistema **einZAmix**

<b>Tipo di materiale</b>	Pittura di fondo pigmentata, a grana fine, opaca, idrodiluibile. Offre un'ottima adesione per le successive mani.
<b>Campi d'impiego</b>	Mano di fondo o intermedia per supporti minerali in interni ed esterni. Supporti molto alcalini (intonaco fresco, armature, ecc.) devono essere stagionati almeno 28 giorni. einZA Grundierfarbe può essere applicata su ogni supporto solido, pulito e asciutto, come p.es. calcestruzzo, intonaco, muratura, fibrocemento, pannelli truciolari e in fibra di legno, calcestruzzo cellulare, cartongesso. Idoneo anche su superfici già tinte con pitture minerali o a base di resina sintetica in dispersione acquosa o con smalti alchidici.
<b>Colori</b>	Bianco e una varietà di tinte tramite il sistema tintometrico einZA mix.
<b>Densità</b>	1,44 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tipo di legante</b>	Copolimero acrilico
<b>Caratteristiche</b>	Fondo pigmentato opaco, di granulometria fine, a base di resina sintetica in dispersione acquosa, ottimo promotore d'adesione su supporti poco o non assorbenti, come p.es. pannelli truciolari, cartongesso e pannelli in fibra di legno. A basso tenore odorifico e resistente agli alcali.
<b>Consumo / Resa</b>	ca. 150 -220 ml/m <sup>2</sup> , il consumo esatto è da accertare tramite una prova di applicazione.
<b>Supporti</b>	Applicabile su supporti assorbenti come calcestruzzo, fibrocemento, intonaco. Molto idoneo su supporti meno assorbenti come cartongesso, pannelli in fibra di legno o pannelli truciolari.
<b>Preparazione del supporto</b>	I sottofondi devono essere solidi, puliti ed asciutti e sono da preparare a regola d'arte. Particolarmente i supporti fortemente assorbenti e sabbiosi devono essere opportunamente pretrattati con fondo isolante trasparente tipo einZA Aqua-Tiefgrund. In presenza di vecchie pitture si deve verificare la loro stabilità. Rimuovere pitture poco legate. Consolidare i vecchi strati di pittura sfarinanti con einZA Elastic-Grund a base solvente. La scelta del fondo più idoneo dipende dalle particolari condizioni/esigenze del supporto. Gli intonaci e i supporti in calcestruzzo devono essere ben asciutti. Si prega di consultare le schede tecniche dei vari fondi einZA.
<b>Tecnica d'applicazione</b>	einZA Grundierfarbe è pronta all'uso e normalmente applicata non diluita. Se necessario, einZA Grundierfarbe può essere diluita fino al 10 % con acqua. Applicabile a rullo o a pennello, sovrallavorabile dopo 4 - 5 ore.
<b>Ulteriori indicazioni</b>	einZA Grundierfarbe non scioglie i vecchi rivestimenti, se si desidera un effetto sverniciante consigliamo l'utilizzo di einZA Elastic-Grund.

vedasi retro !

<b>Temperatura di lavorazione</b>	Non inferiore a + 5 °C (ambiente e supporto).	
<b>Messa in tinta</b>	Con il sistema tintometrico einzA mix. Altri coloranti concentrati universali, pitture o paste coloranti universali e altri preparati pigmentati possono compromettere la qualità del prodotto e quindi non sono da utilizzare.	
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Subito dopo l'uso con acqua.	
<b>Stoccaggio</b>	ca. 1 anno, al fresco ma al riparo dal gelo in confezione originale.	
<b>Smaltimento</b>	Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente svuotati.	
<b>Confezioni</b>	Bianco standard	15 l
	einzA mix (base 1)	12,5 l
<b>Avvertenze</b>	Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte ! L'impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di magazzinaggio brevi dopo l'apertura delle confezioni.	

#### Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito [www.einzA.com](http://www.einzA.com) oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: [sdb@einzA.com](mailto:sdb@einzA.com)

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione!

#### Contenuto COV secondo allegato II della direttiva COV 2004/42/CE

Valore limite COV foglio II A (sottocategoria g)

Wb: max. 30 g/l secondo livello II (2010)

Contenuto COV di einzA Grundierfarbe: < 30 g/l

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto.

**Edizione 03/2018;** Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.