



## TECHNISCHES DATENBLATT

# KEIM FINITURA-GROB

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Finitura - Grob ist eine Silikat-Sol-Farbe mit leichter Schlämmwirkung nach DIN 18363 2.4.1

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Finitura-Grob eignet sich für Grund- und Zwischenanstriche zum Ausgleich von gerissenen und/oder geflickten Untergründen, sowohl für mineralische als auch für organische Untergründe, die gut mit dem Untergrund verbunden sind, einschließlich Silikonfarben und Putze. Ausgeschlossen sind elastomere Anstriche, alte verseifbare Anstriche, nicht benetzbare Lacke, Porenbeton, Holz und Untergründe, die durch aufsteigende Feuchtigkeit und Salze beeinträchtigt sind.

## 3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bindemittel: Kombination aus Kieselsol und flüssigem Kaliumsilikat (= "Sol-Silikat")
- Universeller Einsatz
- Reguliert kleine Strukturunterschiede
- Alkalisch, daher frei von Konservierungsstoffen
- Nicht brennbar (Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1)
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Bildet keinen Film auf der Oberfläche
- Frei von Lösungsmitteln und Weichmachern

### Technische Daten:

- Spezifisches Gewicht: 1,64 kg/l
- Dampfdiffusionswiderstand:  $sd < 0,03$  m
- Organischer Anteil:  $< 5\%$
- pH-Wert: etwa 11
- Pigment-Lichtbeständigkeit: A1 (Fb-Code nach BFS-Nr. 26)

### Farbton:

Weiß und entsprechend den Farbönen der KEIM Palette - Exklusiv und KEIM Avantgarde Tabelle, unter Ausschluss der Farböne der monochromen Konzentrate und unter Berücksichtigung, dass der höhere Gehalt an Inertstoffen den Farbton beeinflusst, was in der Regel zu etwas helleren Farbönen führt. Nur mit KEIM Monochrom-Konzentraten zu pigmentieren.

## 4. ANWENDUNG

Vorbereitung des Untergrunds:

Der Untergrund muss trocken, fest, nicht staubend und sauber sein. Sich ablösende Teile müssen mechanisch oder mit einem Sandstrahler entfernt werden.

Spachtelungen müssen trocken sein und mit Materialien hergestellt werden, die die gleiche Zusammensetzung wie der

zu füllende Putz haben. Glänzende und glasige Stellen von Kalkablagerungen mit KEIM Liquido Caustico behandeln.

Stark saugende Untergründe müssen im Vorfeld mit KEIM Finitura-Fixativ behandelt werden.

Bei strukturellen oder dynamischen Rissen ist es ratsam, die notwendigen Kontrollen durchzuführen und nach der strukturellen Anpassung mit Glasfasergewebe auszugleichen.

Ist eine größere Korngröße der Zuschläge zum Ausgleich von Rissen erforderlich, bei denen KEIM Finitura Grob nicht ausreicht, können KEIM Textura, KEIM Contact-Plus und/oder KEIM Contact-Grob eingesetzt werden.

### Anwendung:

KEIM Finitura-Grob kann mit Pinsel, Rolle usw. aufgetragen werden.

Durch Pinselauftrag wird eine bessere Sättigung der Mikrorisse erreicht. Warten Sie ca. 12 Stunden zwischen den Anstrichen.

### Grundierung:

KEIM Finitura-Grob ohne Verdünnung auftragen.

Verdünnen mit KEIM Finitura-Fixativ bis max. 10% nur bei hohen Absorptionsraten.

Zwischenbeschichtung (falls erforderlich):

KEIM Finitura-Grob ohne Verdünnung mit Pinsel oder Rolle verarbeiten.

### Letzte Schicht:

KEIM Finitura ohne Verdünnung.

### Verbrauch:

Auf glattem und normal saugendem Putz und bei einlagigem Auftrag sind Verbräuche von 0,20 bis 0,25 kg/qm KEIM Finitura-Grob und 0,02 bis 0,05 l/m<sup>2</sup> KEIM Finitura-Fixativ erforderlich, wenn eine Verdünnung des Produktes für den ersten Anstrich notwendig ist. Eine genaue Beurteilung kann nur nach entsprechender Probenahme erfolgen.

### Verarbeitungsbedingungen:

Nicht bei Temperaturen unter +5° C verarbeiten. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder auf Untergründen, die durch Sonne, Regen und/oder Wind stark überhitzt werden, verarbeiten..

### Trockenzeiten:

Zwischen den Anstrichen müssen mindestens 12 Stunden vergehen.

### Reinigung der Werkzeuge:

Reinigen Sie Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

## 5. LIEFERFORM

Gebinde mit 5kg und 25 kg

### 6. LAGERUNG

12 Monate bei kühler, frostfreier Lagerung im geschlossenen Gebinde. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen

### 7. ENTSORGUNG

Europäischer Abfallschlüssel Nr. 08 01 12  
Recyceln Sie nur saubere Behälter.

### 8. SICHERHEITSHINWEISE

GISCODE GIS BSW 10

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Rispettare la scheda di sicurezza EU

### 9. VOC-GEHALT

Außenwandfarben für mineralische Untergründe - Kategorie 1/c.  
EU-Grenzwert für dieses Produkt: 75 g/l (2007) 40 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält <2 g/l VOC. (weiß und farbig)

Alle hierin enthaltenen technischen Angaben sind das Ergebnis unserer besten Erfahrung und dienen nur als Richtwerte. Die in diesen technischen Datenblättern angegebenen Daten und Modalitäten können jederzeit entsprechend möglicher Verbesserungen der Produktionstechnologien geändert werden. Die Anwendung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Der technische Dienst von KEIMFARBEN steht den Anwendern zur Verfügung, um zusätzliche Informationen zu den hier angegebenen zu geben.