

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 143



LawiPur-Imprägniergrund

Wasserverdünnbares Stammlack-Konzentrat

I. Werkstoff

einZA LawiPur-Imprägniergrund ist eine wasserverdünnbare, geruchsarme 2-Komponenten PU-Imprägnierung und eine ausgezeichnete Grundierung und Haftbrücke für den weiteren Anstrichaufbau mit einZA LawiPur BW auf mineralischen Untergründen und Holz für den Innen- und Außenbereich. einZA LawiPur-Imprägniergrund ist die tief eindringende, nicht filmbildende aber verfestigende Systemkomponente für das einZA LawiPur-System.

Art des Werkstoffes	wasserverdünnbares Konzentrat einer 2-Komponenten-PU-Grundierung für außen und innen mit Wasser als Härter-Komponente.
Verwendungszweck	tief eindringende, verfestigende Systemgrundierung für Systemaufbauten mit einZA (mix) LawiPur BW und einZA LawiPur-Versiegelung
Farbton	farblos, nach Zugabe des Härters (Wasser) milchig-trüb
Spezifisches Gewicht	ca. 1,09 = 1.090 g/l (Stammlack)
Bindemittelbasis	Poly-Isocyanat-Kombination
ChemVOCFarbV	einZA LawiPur Imprägniergrund ist bei fach- und sachgerechter Anwendung der gebrauchsfertigen Mischung nicht filmbildend.
Mischungsverhältnis	Stammlack: Härter (Wasser) = 1 : 3 bis 1 : 5; je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Gebindegrößen	1 l - 3 l
Hinweis	einZA LawiPur-Imprägniergrund wird nur als Stammlack-Konzentrat geliefert. Wasser dient als Härter und Verdünnungsmittel.

II. Eigenschaften und Verarbeitungshinweise

Chemikalienbeständigkeit	im Systemaufbau mit einZA LawiPur BW beständig gegen Laugen, Salzlösungen, Tausalz, Benzin, Mineralöl, Alkohol, Wasser und Desinfektionsmittel.
Wetterbeständigkeit / Haftung / Elastizität / Eindringtiefe	die Werte erfüllen die Forderungen der DIN-Normen und die VOB-Bedingungen
Lichtbeständigkeit	sehr gut
Verträglichkeit	nicht mit anderen Produkten mischen
Ergiebigkeit	ca. 10 - 14 m ² /l bei normal und schwach saugenden Untergründen, ca. 5 - 6 m ² /l bei stark saugenden Untergründen
Verdünnung und Härter	Wasser
Trockenzeiten (20 °C, 65-75 % rel. Luftf.)	staubtrocken nach ca. 4-5 Std. - klebfrei nach ca. 6-8 Std. Überstreichbar nach frühestens 12 Std. (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit), jedoch innerhalb von 24 Std. weiterbeschichten, vor der Überarbeitung muss ein Zwischenschliff erfolgen, bitte beachten. Begehbar nach Trocknung über Nacht (die angegebenen Trockenzeiten sind abhängig von der Auftragsmenge und der Saugfähigkeit des Untergrundes). Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit. Höhere Temperaturen beschleunigen die Trocknung.

bitte wenden !

Topfzeit (20°C)	Die fertige Mischung von einzA LawiPur-Imprägniergrund muss innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden. Das Ende der Topfzeit ist durch Bildung eines leichten weißlichen Bodensatzes erkennbar. Höhere Temperaturen und Luftfeuchte können die Topfzeit verkürzen.
Herstellung der verarbeitungsfähigen Mischung:	Der vorliegende Stammlack von einzA LawiPur-Imprägniergrund wird mit der Härterkomponente Wasser im Verhältnis 1 : 3 bis 1 : 5 gemischt. Das Einrühren des Wassers sollte mechanisch mittels Rührwerk erfolgen. Dabei entsteht eine homogene, milchig-trübe Mischung, die jedoch farblos auf trocknet. Die fertige Mischung ist sofort verarbeitbar. Während der Verarbeitung muss die Lösung durch häufiges Umrühren stabil gehalten werden. Gebinde mit fertiger Mischung nicht wieder verschließen - Berstgefahr !
Wichtige Hinweise	Nicht bei Temperaturen unter +10° C und über +30° C (Objekt- und Raumtemperatur) und einer rel. Luftfeuchte von über 80 % verarbeiten. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gute Be- und Entlüftung sorgen, damit die freigesetzte Feuchtigkeit entweichen und keine Beschichtungsschäden verursachen kann. Im Außenbereich nicht direkt vor Regen oder Frost anwenden.
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit viel Wasser
Lagerung:	kühl und trocken lagern Originalgebinde stets geschlossen halten und Feuchtigkeitseinfluß vermeiden.
Lagerfähigkeit	bei verschlossenem Originalgebinde mind. 1 Jahr

III. Anstrichaufbau und Anwendung

einza LawiPur-Imprägniergrund ergibt im Systemaufbau mit einzA (mix) LawiPur BW bei fach- und sachgerechter Verarbeitung mechanisch belastbare Beschichtungen. einzA LawiPur Imprägniergrund ist durch seine Qualitätsmerkmale die tief eindringende, verfestigende und haftvermittelnde Systemgrundierung für das einzA LawiPur-System.

Untergrundvorbereitung:

Grundlage für die Haltbarkeit von einzA LawiPur-Imprägniergrund ist die einwandfreie Beschaffenheit des Untergrundes.

Der Untergrund muss fest, trocken, fettfrei, trag- und saugfähig sein. Bauseitig ist zu gewährleisten, dass der Untergrund gegen aufsteigende Feuchtigkeit isoliert ist. Lose und trennend wirkende Substanzen, wie z.B. Zementschlämme, Sinterschichten und Gummiabrieb müssen mechanisch mit dafür geeigneten Werkzeugen entfernt werden. Kleinere Bereiche können mit Schleifmaschinen mit Stahlaufsatz vorbehandelt werden, bei größeren Flächen ist der Untergrund durch Kugelstrahlen, Fräsen oder gleichwertigen Verfahren vorzubereiten. Die Flächen sind anschließend sorgfältig zu entstauben.

Glatte Oberflächen müssen mechanisch aufgeraut werden.

Tragfähige Untergründe mit fett- und ölhaltigen Verschmutzungen müssen mit einem Hochdruckreiniger unter Zusatz von einzA Aktivreiniger mit Wasser- oder Dampfstrahl gereinigt und anschließend mit klarem Wasser gründlich nachgewaschen werden.

Beton- und Estrichflächen müssen mindestens einen Monat abgebunden haben und den Anforderungen der Mindestfestigkeitsklassen B 25 nach DIN 1045, bzw. ZE 30 nach DIN 18 560, Teil 1 entsprechen.

Die Oberflächenfestigkeit (Abrißfestigkeit des Untergrundes) muss mindestens 1,5 N/mm betragen (AGI-Arbeitsblatt A 80).

Der zementgebundene Estrich muss auf die so genannte Haushaltsfeuchte ausgetrocknet sein, d.h. der Feuchtigkeitsgehalt darf max. 2-5 % betragen. Dieser Wert wird im Regelfall nach einmonatiger Abbindung der Flächen erreicht. Im Zweifelsfall muss eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden.

Unebenheiten im Untergrund, wie z.B. Löcher oder Fehlstellen, müssen mit handelsüblichen 2-Komponenten-Spachtelmassen ausgeglichen werden. Dabei sind die entsprechenden Herstellerhinweise zu beachten.

Anstrichaufbauten:

Untergründe, die entsprechend den Anforderungen der Hinweise unter "Untergrundvorbehandlung" vorbereitet wurden, werden mit einem Grundanstrich mit dem haftvermittelnden einzA LawiPur-Imprägniergrund grundiert und verfestigt.

Dabei ist Glanzbildung zu vermeiden.

Darauf folgt der weitere System-Anstrichaufbau mit einzA LawiPur BW.

Dazu bitte das Technische Merkblatt Nr. 144 anfordern und beachten.

weiter auf Blatt 2, Seite 3

Imprägnieren und verfestigen von Beton- und Zement-Estrichböden (staubbundene Verfestigung)

1. Entfernung eventueller Ölverschmutzungen mit Reinigungslösungen (z.B. P 3).
Abstauben bzw. Absaugen des Bodens.
2. einZA LawiPur-Imprägniergrund 1 bis 2 mal auftragen.

IV. Kennzeichnung und Sicherheitshinweise

Flammpunkt 65° C nach DIN 53 213
Gefahrenklasse nach VbF: entfällt, der VbF nicht unterstellt

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anzufragen unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Abfallschlüssel EAK-Abfallschlüssel: 08 01 11

Hinweis: Gebinde mit Restmaterial von fertiger Mischung offen stehen und aushärten lassen.

VOC-Gehalt nach Anhang II der VOC-Richtlinie 2004/42/EG

einZA LawiPur Imprägniergrund ist nicht filmbildend, keine VOC-Zuordnung.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 10/2019; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.