


SCHEDA TECNICA N° 350A

mineralit Bio-Innenfarbe

attintabile con il sistema **einZAmix**



| | |
|---|--|
| Tipo di materiale | Idropittura a base di silicato, priva di conservanti, opaca secondo le norme VOB DIN 18 363, per interni, priva di solventi, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM. |
| DIN EN 13 300 | Resistenza all'abrasione ad umido: classe 2 Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m ² /l Grado di lucentezza: opaco profondo |
| Campo d'impiego | Tinteggiature minerali su pareti e soffitti in interni. |
| Densità | ca. 1,43 (bianco standard) |
| Colori | Bianco e una varietà di tinte tramite il sistema tintometrico einZA mix e einZA Malermix Forte. |
| Tipo di legante | Silicato di potassio con stabilizzatori organici. |
| Caratteristiche | einZA mineralit Bio-Innenfarbe ha un buon potere coprente, ottima lavorabilità, è aperto alla diffusione, garantendo lo scambio d'umidità dal supporto e offre quindi un clima ambientale molto gradevole. einZA mineralit Bio-Innenfarbe è priva di sostanze che favoriscono l'effetto fogging (con certificato 'Fogging-frei' secondo rapporto di prova LAB 1685/09). |
| Simbolo di prova (DIN 4102-B1) | einZA mineralit Bio-Innenfarbe corrisponde ai requisiti sui materiali da costruzione delle classi B2 e B1 e viene quindi allineato alla classe di materiale da costruzione B1 (difficilmente infiammabile) secondo DIN 4102, parte 1 (maggio 1998). Con rapporto di prova n. 2300007632 del 18.11.2010 (testato e certificato da MPA NRW). |
|  | einZA mineralit Bio-Innenfarbe ha ottenuto il sigillo di prodotto IUG "idoneo per persone allergiche" ed è certificato secondo le prove attuali di aprile 2021. Il certificato è disponibile su richiesta sotto: info@einza.com |
| Consumo / Resa | ca. 120 - 170 ml/m ² per mano a secondo del supporto. |

vedasi retro !

| | |
|--|--|
| Supporti | <p>Idoneo su tutti i sottofondi solidi, puliti ed asciutti in interni, come intonaco, calcestruzzo, pietra naturale e artificiale, fibrocemento, cartongesso, cartone, ecc.</p> <p>Vecchi strati di pittura a base di olio, smalti e idropitture lucide non sono adatti come supporto.</p> |
| Preparazione del supporto | <p>I sottofondi devono essere solidi, puliti ed asciutti e sono da preparare a regola d'arte.</p> <p>Particolarmente i supporti fortemente assorbenti e sfarinanti in superficie devono essere opportunamente pretrattati con il fondo einzA mineralit Grundiermittel rispettivamente einzA Aqua-Tiefgrund o einzA Aquasol Gel.</p> <p>In presenza di vecchie pitture si deve verificare la loro stabilità. Strati di pittura lavabile, intatti, opachi e ben aderenti, dopo pulizia, possono essere sovravorati. Rimuovere pitture a tempera o pitture poco legate. La scelta del fondo più idoneo dipende dalle particolari condizioni/esigenze del supporto.</p> <p>Si prega di consultare le schede tecniche dei vari fondi einzA.</p> |
| Cicli d'applicazione | <p>Superfici nuove, non tinteggiate:</p> <p>Una mano intermedia diluita con acqua fino al 10%.</p> <p>Una mano di finitura non diluita.</p> <p>Superfici già tinteggiate:</p> <p>Spesso è sufficiente una mano satura.</p> |
| Tecnica d'applicazione | <p>A pennello, rullo o a spruzzo airless.</p> <p>einzA mineralit Bio-Innenfarbe è pronto all'uso.</p> <p>Applicazione ad airless:</p> <p>a seconda del tipo di attrezzo: non diluito o diluito con acqua fino al 10 %</p> <p>Misura d'ugello: foratura 0,74 mm = 0,029" o 0,63 mm = 0,025", filtro: 60 maglie</p> |
| I ritocchi | <p>Il ritocco localizzato non andrebbe mai eseguito; bisognerebbe ridipingere l'intera superficie in quanto con le pitture minerali ai silicati o in sol di silice, a seconda del supporto, possono verificarsi delle differenze più o meno visibili. Questo non è evitabile e risponde all'attuale conoscenza tecnica. Ulteriori dettagli si possono trovare nella scheda tecnica BFS n. 25 "Linee guida per la valutazione delle corrispondenze e differenze di tinta".</p> |
| Temperatura di lavorazione | <p>non inferiore a + 6 °C (ambiente e supporto).</p> |
| Misure di precauzione | <p>Proteggere le superfici confinanti in vetro, Klinker e pietra naturale.</p> <p>Eliminare immediatamente gli schizzi ancora umidi. Proteggere gli occhi e la pelle dagli schizzi di colore, se necessario sciacquare subito con acqua.</p> |
| Indicazioni ecologiche | <p>einzA mineralit Bio-Innenfarbe nella versione bianco standard è priva di solventi e biologicamente compatibile, certificato secondo il metodo di prova "Erlanger Ciliatentest" dai laboratori Dr.U.Noack. Il certificato è disponibile su richiesta.</p> <p>Nei prodotti colorati tramite il sistema tintometro einzA mix, in conseguenza dell'aggiunta delle paste coloranti, possono invece essere presenti minime quantità di solventi.</p> |
| Valori di fisica edile (prodotto: bianco standard) | <p>Resistenza al vapore acqueo secondo DIN EN ISO 7783-2 sd = 0,012 m</p> |
| Messa in tinta | <p>Esclusivamente con il sistema tintometrico einzA mix e einzA Malermix Forte.</p> <p>Altri coloranti concentrati universali, pitture o paste coloranti universali e altri preparati pigmentati possono compromettere la qualità del prodotto e quindi non sono da utilizzare.</p> |
| Pulizia degli attrezzi | <p>Subito dopo l'uso con acqua.</p> |
| Stoccaggio | <p>al fresco ma al riparo dal gelo in confezione originale.</p> |

vedasi retro !

| | |
|--------------------|--|
| Smaltimento | Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente svuotati. |
| Confezioni | Bianco standard 2,5 l - 12,5 l einZA mix 6 l - 12,5 l |
| Avvertenze | Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte ! |

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione!

Contenuto COV secondo allegato II della direttiva COV 2004/42/CE

Valore limite COV allegato II A (sottocategoria a)

Wb: max. 30 g/l secondo livello II (2010)

Contenuto COV di einZA mineralit Bio-Innenfarbe: < 0,5 g/l

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto

Edizione 07/2021; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.