



1 Descrizione prodotto:

KEIM Grundierweiss è un tinteggio per la mano di fondo ai silicati per interni

2. Campo di applicazione

KEIM Grundierweiss viene utilizzato come mano di fondo per le pitture KEIM Biosil e KEIM Ecosil ME e serve ad uguagliare differenze d'assorbimento del sottofondo. Quando si usa KEIM Ecosil ME su vecchie pitture organiche scarsamente assorbenti è necessario dare una mano di fondo di KEIM Grundierweiss. In genere su supporti in cartongesso è consigliabile dare una mano di fondo con KEIM Grundierweiss, mentre per applicazioni di KEIM Biosil o KEIM Ecosil ME in tinta su cartongesso o su fondi con stuccature, la mano preliminare senza diluizione di KEIM Grundierweiss è assolutamente necessaria.

Su puri intonaci in gesso (P IV a,b e P Va), KEIM Grundierweiss non va applicato. Non è idoneo per superfici con efflorescenze saline, smaltate o in legno.

3. Caratteristiche prodotto

- Rende omogenei gli assorbimenti
- Basso impatto ambientale

Dati tecnici:

- Peso specifico: 1,45 kg/lit
- Sd: < 0,03 m

Tonalità:

Bianco

4. Applicazione

Preparazione del supporto:

Il supporto deve essere asciutto e libero da polvere e grassi. Supporti molto assorbenti o leggermente sabbiosi, sono da trattare preventivamente con KEIM Spezial Fixativ. Tempo d'attesa per la successiva applicazione almeno 6 ore.

Applicazione:

KEIM Grundierweiss può essere applicato con rullo o pennello preferibilmente senza diluizione. Per finiture colorate su supporti in cartongesso o con presenza di stuccature, l'applicazione senza diluizione è assolutamente necessaria.

Tempo d'attesa per la successiva applicazione almeno 6 ore.

Consumo:

Su intonaco liscio e normalmente assorbente si ha un consumo di circa 0,2 lt /m² per mano. Questo valore è da considerarsi indicativo, un esatto consumo può essere rilevato soltanto tramite campionatura sul posto.

Pulizia attrezzi:

Pulire con acqua subito dopo l'uso.

5. Confezioni

Latte da 5 e 15 lt.

6. Magazzinaggio

In luogo fresco e protetto dal gelo per circa 12 mesi.

7. Indicazioni in base al regolamento delle sostanze pericolose

Decade

8. Denominazione per il trasporto

Decade

9. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

10. Avvertenze per la sicurezza

Il legante minerale ha un'azione alcalina. Proteggere le superfici da non trattare (vetro, ceramica, pietre naturali...) mediante idonee misure protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua.

11. Esempio voce di capitolato

Fornitura e posa in opera a pennello o rullo di una mano di tinteggiatura liscia ai silicati tipo **KEIM Grundierweiss**, conforme alla normativa DIN 18363, avente un peso specifico pari a 1,45 Kg/lit ed un coefficiente di resistenza al passaggio del vapore $S_d < 0,03$ m ed idonea ad uguagliare differenze di assorbimento del sottofondo soprattutto in caso di cartongesso o stuccature gessose.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

