



1 Descrizione prodotto:

KEIM Leichtspachtel è uno stucco in pasta pronto all'uso a base di silicati con inerti alleggeriti per supporti minerali in interni ed esterni.

2. Campo di applicazione

KEIM Leichtspachtel viene utilizzato per rasature totali (uniformanti) di supporti irregolari così come cemento cellulare prima delle successive tinteggiature.

E' anche possibile l'annegamento di rete d'armatura.

3. Caratteristiche prodotto

- applicazione universale
- ottima lavorabilità
- adatto alla applicazione a macchina
- carteggiabile
- aspetto fine ed uniforme
- idrorepellente

Dati tecnici:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Spessori: | 0 - 3 mm |
| • Granulometria: | 0 - 0,5 mm |
| • Peso specifico: | ca. 1,5 g/cm ³ |
| • Resistenza al passaggio del vapore: | s _d =0,05 m con
2 mm di spessore |

Tonalità:

bianco naturale e in base alla cartella colori KEIM Palette exclusive. Su cemento cellulare solo tonalità con indice di riflessione alla luce >30. Tonalità più scure solo con autorizzazione con i rispettivi produttori del cemento cellulare.

4. Applicazione

Preparazione del fondo:

Il supporto deve essere solido, pulito, asciutto e portante; eventuali parti in fase di distacco (anche vecchie tinteggiature) dovranno essere asportate con spazzola d'acciaio, spatola o idropulitrice a pressione.

Eseguire riparazioni del cemento cellulare con apposita malta da riparazioni.

Modalità applicative:

Il prodotto è pronto all'uso, deve solo essere mescolato bene prima dell'uso. Stendere e tirare il materiale con spatola di acciaio inox (ca. 2mm)

Nel caso di inserimento di rete in fibra di vetro applicare il 1° strato di stucco nello spessore di ca. 2 mm, appoggiare la rete e lisciare con frattazzo metallico o rullo asciutto, dopo indurimento del 1° strato di stucco, applicare il secondo strato.

Lo spessore non deve superare i 4 m. Zone che richiedono spessore maggiori dovranno essere stuccate preventivamente.

Tempi d'asciugatura:

Il tempo d'asciugatura è dipendente dallo spessore e dalle condizioni atmosferiche.

Spessori sottili, tempo asciutto: 1 giorno

Spessori elevati, tempo umido: diversi giorni

Diluizioni:

Applicare possibilmente senza diluizione. (Nel caso si rendesse necessario si potrà diluire con KEIM Spezial Fixativ o nel caso di cemento cellulare con KEIM Porosil-Verdünnung.

Non sono ammesse diluizioni diverse.

Tinteggiature soprastanti:

KEIM Leichtspachtel può essere tinteggiato in modo particolare con KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Porosil-Farbe, KEIM Porosil-Strukturbeschichtung, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME e KEIM Biosil in base alle rispettive indicazioni. KEIM Leichtspachtel non è adatto per tinteggiature con KEIM Purkristalat.

Consumo: per mm di spessore ca. 1,5 kg/m².

Il consumo è indicativo e potrà variare in base al tipo di supporto e alle modalità applicative, un consumo esatto potrà essere valutato dopo campionatura sul posto.

Condizioni per l'applicazione:

Temperatura dell'aria e del fondo > +8° C e umidità relativa max dell' 80% sia durante l'applicazione che durante il periodo di asciugatura. Non applicare direttamente al sole o su fondi surriscaldati dal sole, nel caso di pioggia, nebbia e forte vento.

Proteggere le superfici dopo l'applicazione dal vento e dalla pioggia. Attenzione al gelo notturno.

Pulizia attrezzi:

Subito dopo l'uso con acqua, anche durante le pause del lavoro.

5. Confezioni

Latte da 5 e 25 kg.

6. Magazzinaggio

Ca. 6 mesi al fresco, al riparo dal gelo, nelle confezioni ben chiuse. Proteggere da calore e dall'irraggiamento solare diretto.

7. Indicazioni in base al regolamento delle sostanze pericolose

decade



8. Denominazione per il trasporto

decade

9. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 14
Riciclare solamente i contenitori puliti.

10. Avvertenze per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietra naturale, ecc.) mediante idonee misure protettive. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: M-SK01
Osservare le disposizioni della Scheda di Sicurezza

11. Esempio voce di capitolato

Finitura della superficie con KEIM Leichtspachtel, stucco in pasta pronto all'uso a base di silicati per supporti minerali e cemento cellulare in interni ed esterni bianco o colorato sulla base della cartella colori KEIM Exclusive (indice di riflessione alla luce >30% su cemento cellulare), costituito da silicato liquido di potassio pigmenti minerali resistenti a raggi U.V., con inerti alleggeriti estremamente traspirante con resistenza al passaggio del vapore $s_d=0,05$ con 2 mm di spessore da applicarsi con frattazzo inox e da rifinirsi in base all'effetto desiderato con frattazzo di acciaio inox o in plastica evitando l'applicazione al sole diretto o con forte esposizione al vento.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

