



1 Descrizione prodotto:

KEIM Silikat 90 è una tinteggiatura ai silicati per facciate.

2. Campo di applicazione

Adatto per sottofondi minerali assorbenti vecchi e nuovi.

3. Caratteristiche prodotto

KEIM Silikat 90 è costituito da silicato liquido di potassio, pigmenti minerali, riempitivi inorganici e resina in dispersione secondo normativa DIN 18363

Dati tecnici

- Peso specifico : ca. 1,45kg/l.
- Valore pH: ca. 11,5
- Additivazione organica: < 5%

4. Applicazione

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere asciutto, pulito e libero da grassi.

Applicazione

KEIM Silikat 90 può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo. Tra le due mani si dovrà rispettare un intervallo di almeno 12 ore.

- Mano di fondo: 15 lt. di KEIM Silikat 90 da diluirsi con ca. 5 lt. di KEIM Spezial-Fixativ in base all'assorbimento del supporto. (Non usare acqua.)

- Mano finale: KEIM Silikat 90 senza diluizione.

Condizioni per l'applicazione:

Non applicare con temperature inferiori a + 5° C. Non applicare con forte irraggiamento solare o su sottofondi fortemente surriscaldati dal sole. Proteggere le superfici tinteggiate dalla pioggia e dal vento durante e dopo l'applicazione.

Tempi d'asciugatura:

Attendere almeno 12 ore tra la prima e la seconda mano.

Consumo

Per un'applicazione a due mani si rendono necessari ca. 0,30 lt/mq. di KEIM Silikat 90 Colore e di 0,05 lt/mq. di KEIM Spezial-Fixativ. Un'esatta valutazione può essere fatta solo dopo campionatura sul posto.

Pulizia attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua.

5. Confezioni

Latte da 15lt.

6. Magazzinaggio

In confezioni chiuse, al fresco ma al riparo dal gelo ca. 12 mesi. Proteggere da fonti di calore e irraggiamento solare diretto.

7. Classificazione in base all'ordinamento delle materie pericolose

Decade

8. Classificazione per il trasporto

Decade

9. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

10. Avvertenza per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua.

11. Contenuto COV

Pitture per pareti esterne di supporti minerali - Categoria 1/c. Valore limite EU per questo prodotto: 75 g/l (2007) 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene <2 g/l COV. (bianco e colorato)

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



KEIMFARBEN

Colori Minerali srl

Zona Industriale, 103
39040 SCIAVES (BZ)
Tel. 0472 410158
Fax 0472 412570

www.keim.it
info@keim.it