

**1 Descrizione prodotto:**

Fondi ai silicati con superficie ruvida.

**2. Campo di applicazione**

Uniforma il colore del fondo con la finitura e migliora la lavorabilità del KEIM Indusil.

**3. Caratteristiche prodotto**

- Ponte di adesione, traspirante, uniforma gli assorbimenti
- Peso specifico: 1,7 g/cm<sup>3</sup>
- Legante: Silicato di potassio  
Additivazione organica
- Tonalità: Bianco e tonalità della cartella colori con indice di riflessione alla luce  $\geq 30$ , nella tonalità del successivo intonaco colorato

**4. Applicazione****Preparazione del supporto:**

Il supporto deve essere solido, piano, asciutto, pulito e libero da parti in fase di distacco.

**Modalità applicative:**

Miscelare prima dell'uso e nel caso diluire fino ad una max. del 3% con acqua. Applicare a pennello, rullo o spruzzo, per una applicazione più uniforme applicare con rullo a pelo corto.

**Condizioni per l'applicazione:**

Temperatura dell'aria e del fondo  $> +8^{\circ}\text{C}$  per tutto il periodo dell'applicazione. Non applicare direttamente al sole, in caso di pioggia o forte vento. Proteggere le superfici dopo l'applicazione mediante idonee misure protettive da una rapida essiccazione e dalla pioggia.

**Tempi di essiccazione:**

da 2 a 6 ore, in base alle temperature e umidità relativa dell'aria.

**Consumo:** Il consumo è indicativo e potrà variare in base al tipo di supporto e alle modalità applicative.  
ca. 0,2 - 0,25 l/m<sup>2</sup>

**Pulizia attrezzi:**

Subito dopo l'uso con acqua.

**5. Confezioni**

Latte da 15 l.

**6. Magazzinaggio**

ca. 6 mesi nelle confezioni originali, al fresco e al riparo dal gelo.

**7. Codice smaltimento**

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12  
Riciclare solamente i contenitori puliti.

**8. Avvertenze per la sicurezza**

Proteggere le superfici da non trattare, specialmente vetro, ceramica, pietre naturali, ecc. mediante idonee misure protettive.

Codice prodotto: M-SK01  
Osservare le indicazioni della scheda di sicurezza

**9. Esempio voce di capitolato**

Applicazione a pennello o rullo di fondo ai silicati colorato KEIM Haftgrund-SI con tonalità aventi un indice di riflessione alla luce  $\geq 30$ , per ottenere un fondo colorato in sintonia con la finitura e per migliorare la successiva lavorabilità della finitura KEIM Indusil.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

