



1 Descrizione prodotto:

KEIM Restauro Lasur, è un colore a base di sol di silice, particolarmente indicato per velature su pietre naturali. Ha proprietà idrorepellenti e soddisfa le richieste della normativa DIN 18363 2.4.1.

2. Campo di applicazione

KEIM Restauro-Lasur viene utilizzato in combinazione con KEIM Restauro-Fixativ per eseguire velature su pietre ed uniformare eventuali stuccature di pietre con la colorazione originale della pietra.

KEIM Restauro-Lasur e KEIM Restauro-Lasur sono diluibili tra di loro in qualsiasi rapporto in base all'effetto desiderato. Per superfici poco assorbenti e esposte all'acqua si consiglia la diluizione con KEIM Spezial-Fixativ.

3. Caratteristiche prodotto

Dati tecnici:

- Peso specifico: circa 1,15 kg/l
- Resistenza alla diffusione del vapore $sd < 0,01$ m

Tonalità:

In base alla cartella colori KEIM Naturstein e KEIM Palette esclusiv.

4. Applicazione

Supporto:

Il supporto deve essere minerale, asciutto e privo di polvere. Vecchie pitture scarsamente ancorate devono essere rimosse.

Pretrattamento:

Supporti altamente assorbenti o sfarinanti richiedono un pretrattamento con KEIM Restauro Fixativ non diluito.

Finiture in velatura:

In applicazioni all'esterno, devono essere previste due mani di velatura per garantire la resistenza alle intemperie. Se si desiderano particolari trasparenze in finitura è sufficiente una mano di velatura previa applicazione di KEIM Restauro Fixativ non diluita.

Prima mano di velatura:

La prima mano di velatura va applicata a pennello con diluizioni variabili da 1:1 fino a 1:20 con KEIM Restauro-Fixativ o KEIM Spezial-Fixativ secondo gli effetti desiderati.

Seconda mano di velatura:

La seconda mano di velatura può essere applicata anche non diluita o secondo gli effetti che si desidera ottenere diluita con KEIM Restauro-Fixativ o KEIM Spezial-Fixativ.

Consumo:

Pretrattamento:

circa 0,2 l/m² di KEIM Restauro Fixativ

Due mani di velatura:

0,1 - 0,2 l/m² di KEIM Restauro Lasur

0,1 - 0,4 l/m² di KEIM Restauro Fixativ

I valori riportati sono indicativi, un'esatta valutazione potrà essere fatta soltanto dopo idonea campionatura in loco.

Protezione aggiuntiva all'umidità:

Nei casi di velature molto diluite potrebbe essere necessaria una protezione aggiuntiva contro l'umidità per le superfici particolarmente esposte all'acqua. In questi casi si consiglia di applicare una prima mano di KEIM Silangrund e di usare KEIM Spezial-Fixativ come diluente per KEIM Restauro-Lasur.

Tempi di asciugatura:

Attendere 12 ore tra il pretrattamento e la prima mano di velatura, mentre 24 tra la prima mano e la seconda mano di velatura. In caso di pretrattamento con KEIM Silangrund, la prima mano di velatura va applicata dopo 4 ore.

Nota:

Le superfici trattate con KEIM Restauro-Lasur non richiedono un trattamento a finire con idrorepellente

Pulizia attrezzi:

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

5. Confezioni

Latte da 5 e 15 lt

6. Magazzinaggio

12 mesi in confezioni ben chiuse al fresco ma al riparo dal gelo e dall'irraggiamento solare diretto.

7. Indicazioni in base al regolamento delle sostanze pericolose

Decade

8. Denominazione per il trasporto

Decade

9. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12

Riciclare solamente i contenitori puliti.



10. Avvertenze per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Schizzi di prodotto nelle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua.

11. Esempio voce di capitolato

Applicazione su superfici in pietre assorbenti di KEIM Restauro-Lasur, colore semicoprente a base di sol di silice a norma DIN 18363 2.4.1, da diluirsi con KEIM Restauro-Fixativ (o KEIM Spezial-Fixativ per superfici molto esposte all'acqua) in base all'effetto desiderato e da applicarsi a pennello ad una o più mani.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

