



1 Descrizione prodotto:

KEIM Marmosil-Liscio è una finitura minerale liscia per superfici esterne ed interne, a base di silicato liquido di potassio, marmo finemente selezionato e pigmenti inorganici, conforme alla norma DIN 18363.

2. Campo di applicazione

KEIM Marmosil-Liscio viene utilizzato per finiture interne o esterne d'alto pregio, data la sua composizione naturale la tinta finale risulterà sfumata in relazione agli assorbimenti del fondo e alla lavorazione.

Può essere applicato direttamente su intonaci puliti, solidi o vecchie tinteggiature (p.es. calce, silicati, ecc.) purché assorbenti e non sfarinanti. Nel caso vi fosse uno sfarinamento della superficie, il supporto andrà prima consolidato con KEIM Spezial-Fixativ o con KEIM Fixativ diluito 1:1 con acqua.

3. Caratteristiche prodotto

Dati tecnici:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| • Peso specifico: | ca. 1,6 kg/l \pm 30 g/l |
| • Resistenza al passaggio del vapore: | classe I sd < 0,14 m |
| • pH: | > 9,5 |
| • Additivazione organica: | < 5 % |

Tonalità:

In base alla cartella colori KEIM Palette Exclusive escluse le tonalità concentrate (dal 9001 al 9012 e 9033).

4. Applicazione

Preparazione sottofondo:

Il supporto per l'applicazione deve essere minerale, solido, asciutto ed assorbente. Asportare parti in fase di distacco e ammalorate. Eliminare alghe, funghi e muschi ed impregnare con KEIM Alghicida-plus, asportare vecchie pitture organiche, oppure in quest'ultimo caso, se solide, applicare un ponte di adesione con KEIM Contact-Plus o KEIM Soldalit Grob. In caso di presenza di umidità e sali consigliamo di intervenire con idoneo ciclo di risanamento come per es. KEIM Porosan.

Applicazione:

KEIM Marmosil-Liscio è pronto all'uso e deve solo essere mescolato lentamente prima dell'uso e può quindi essere applicato.

L'applicazione avviene mediante stesura con spatola di acciaio inox con due o tre passate, per riprendere eventuali arricciamenti del prodotto in seguito al surriscaldamento della spatola inumidire leggermente la superficie con acqua, pulire con acqua la spatola e riprendere la spatolatura, alla fine sempre con spatola in acciaio inox lisciare fino ad ottenere una superficie chiusa e liscia.

Nel caso venga utilizzato su superfici esterne procedere ad un'ulteriore applicazione protettiva finale sulle superfici perfettamente asciutte e dopo almeno una settimana con KEIM Lotexan o dopo almeno tre giorni con KEIM Ecotec o KEIM Aqua-Rep-W.

Condizioni per l'applicazione:

Temperatura dell'aria e del fondo > +5° C e non superiori a 35° C sia durante l'applicazione che durante il periodo di asciugatura di almeno 48 ore. Non applicare direttamente al sole o su fondi surriscaldati dal sole, nel caso di pioggia, nebbia e forte vento.

Proteggere le superfici dopo l'applicazione dal vento e dalla pioggia.

Consumo:

Per due mani su fondo a civile: da 1 fino a 1,5 kg/m² in base al supporto. Una esatta valutazione può essere fatta solo dopo idonea campionatura sul posto.

Pulizia attrezzi:

Subito dopo l'uso con acqua.

5. Confezioni

Latte da 5 kg e da 25 kg

6. Magazzinaggio

12 mesi in magazzino, al fresco, al riparo dal gelo e nei recipienti chiusi. Proteggere dal calore e dall'irraggiamento solare diretto.



7. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. Avvertenze per la sicurezza

Codice prodotto Gisbau: M-SK 01

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua.

9. Esempio voce di capitolato

Applicazione di KEIM Marmosil-Liscio, finitura minerale ai silicati a norma DIN 18363 2.4.6., da applicarsi ad almeno due passate nello spessore necessario alla finitura e lisciato fino ad ottenere una superficie liscia e speculare e nel caso di superfici esterne particolarmente esposte agli agenti atmosferici mediante ulteriore applicazione protettiva finale di KEIM Lotexan, KEIM Ecotec o KEIM Aqua-Rep-W compreso materiali e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

