

KEIM Porosan®- Dichtungsschlämme (Impermeabilizzante)



1. Descrizione prodotto

KEIM Porosan® - Dichtungsschlämme- (Impermeabilizzante) è un rivestimento minerale a base di cemento, sabbia fine e additivi impermeabilizzanti.

2. Campo d'applicazione

KEIM Porosan® - Dichtungsschlämme- (Impermeabilizzante) viene utilizzato per la impermeabilizzazione verticale di opere edili, in interni ed esterni, nel caso di vecchie o nuove costruzioni per la protezione dall'umidità delle pavimentazioni, dall'acqua d'infiltrazione a pressione e dall'acqua presente nel sottosuolo.

3. Caratteristiche prodotto

- applicabile a pennello o spatola
- resistente all'acqua in pressione
- resistente al gelo
- facilmente lavorabile
- ottima adesione

4. Avvertenze per l'applicazione

Preparazione del fondo:

Il fondo ideale per KEIM Porosan® - Dichtungsschlämme- (Impermeabilizzante) è costituito da una precedente applicazione di KEIM Prosan-Trass-Zementputz. Questo deve essere pulito e esente da crepe. Le superfici da impermeabilizzare devono essere esenti da sbavature. Eventuali avvallamenti o buchi della superficie dovranno essere stuccati con KEIM Porosan®-Dichtungsschlämme (Impermeabilizzante) ed eventuali angoli delle superfici arrotondati.

Lavorazione:

Bagnare a fondo la superficie da trattare, miscelare la malta in polvere con acqua evitando la formazione di grumi, fino ad ottenere una consistenza adatta all'applicazione a pennello. Nel caso di una seconda applicazione, sul precedente strato indurito ma non asciutto, si potrà applicare il materiale anche a spatola. La applicazione fresca dovrà essere protetta da temperature estremamente calde, pioggia, gelo e vento. Il materiale indurito non potrà essere riutilizzato.

Temperature per la lavorazione:

Non applicare nel caso di temperature elevate dell'aria, forte vento e nel caso di temperature < + 5 °C dell'aria e del supporto.

Consumi:

Tipo di sollecitazione	spes. min.	kg/m ²
Umidità pavimentaz.	2 mm	ca. 4,0
Umidità superficiale non in pressione e da infiltrazioni	2,5 mm	ca. 5,0
Acqua in pressione	3,5 mm	ca. 7,0

5. Confezioni

Sacchi da 25 kg.

6. Magazzinaggio

12 mesi in luogo asciutto.

7. Classificazione in base all'ordinamento delle materie pericolose

Xi Irritante

R 38: Irritante per la pelle

R 41: Pericolo serio per danni agli occhi

S 2: Tenere lontano dalla portata dei bambini

S 22: Non respirarne la polvere

S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e la pelle

S 26: Nel caso di contatto con gli occhi risciacquare con acqua e consultare un medico.

S 37/39: Durante l'applicazione indossare guanti, occhiali protettivi e protezione per il viso

S 46: Nel caso di ingestione consultare un medico e mostrargli la confezione o l'etichetta

8. Classificazione per il trasporto

decade

9. Smaltimento

Codice Europeo Rifiuti Nr. 17 01 01

Non immettere il prodotto nel sistema fognario. Lasciare indurire i residui di materiale impastato con acqua e smaltire in discarica di materiali edili. Smaltire i sacchi vuoti in base ai vigenti ordinamenti locali.

KEIM Porosan®- Dichtungsschlämme Impermeabilizzante

10. Avvertenze per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare. Sciogliere con acqua e rimuovere immediatamente schizzi di prodotto nelle zone circostanti. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Povero di cromo in base a TRGS 613

Codice Gis: ZP 1

Tutte le indicazioni tecniche contenute nelle schede tecniche sono il risultato di un lungo lavoro di sviluppo e di esperienze pratiche. Le nostre raccomandazioni verbali e scritte devono essere di aiuto nella scelta dei nostri prodotti e non costituiscono un rapporto giuridico - contrattuale. In particolare gli acquirenti e gli utilizzatori non sono esonerati dall'obbligo di verificare personalmente l'idoneità dei nostri prodotti per gli utilizzi previsti con le usuali attenzioni. Dovranno essere rispettate le normali regole del costruire. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive, l'applicatore dovrà per tanto accertare se le presenti schede tecniche sono aggiornate. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e decade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è in ogni caso a disposizione dei progettisti e degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



KEIMFARBEN
Colori Minerali srl

Zona Industriale, 103
39040 SCIAVES (BZ)
Tel. 0472 410158
Fax 0472 412570

www.keim.it
info@keim.it