

**1 Descrizione prodotto:**

KEIM Mineralspachtel è un rasante minerale. In pasta pronto all'uso a base di grassello di calce contenente inerti e additivi minerali di diverse granulometrie.

2. Campo di applicazione

Il prodotto è particolarmente adatto per il rinnovamento e l'esecuzione di intonaci di finitura, senza riduzione della diffusione del vapore acqueo esistente. Può essere applicato anche su vecchi intonaci e su pitture minerali purché solide e ben aderenti al proprio supporto e assorbenti.

3. Caratteristiche prodotto**Dati tecnici:**

- Peso specifico: circa 1,6 kg/l
- Resistenza alla diffusione del vapore: μ 12
- Granulometria: 1 mm

Tonalità:

Bianco

4. Applicazione

Esaminare la solidità del sottofondo. Parti in fase di distacco anche di tinteggiature minerali vanno eliminate meccanicamente oppure con idropulitura o idrosabbatura. Il supporto deve essere asciutto, libero da polveri, grassi, cere, vernici e/o intonaci non aderenti.

Irruvidire eventuali superfici eccessivamente lisce. In presenza di eventuali zone interessate da umidità di risalita capillare e zone con presenza di sali idrosolubili, risanare con apposite malta deumidificante KEIM Porosan.

Inumidire leggermente la superficie prima della applicazione. Il prodotto è pronto all'uso: si procede alla posa del materiale, nello spessore dell'inerte, con il frattazzo metallico in più passate inumidendo la superficie dei supporti assorbenti ed anche tra uno strato e l'altro (si consiglia, comunque, di applicarne almeno due strati).

Prima dell'avvenuta presa del materiale si procederà alla sua frattazzatura, con frattazzo di spugna, secondo l'effetto desiderato.

Condizioni per l'applicazione:

Non applicare con temperature inferiori a + 5° e mass. + 30° C. Proteggere la superficie in caso di pioggia o esposizione al sole cocente

Tempi d'asciugatura:

Attendere almeno 7-10 gg. per ogni strato di rasatura applicato prima dell'applicazione della tinteggiatura con il sistema KEIM.

Consumo:

Circa 1,5 kg/mm di spessore al m²

Pulizia attrezzi:

Con acqua subito dopo l'utilizzo

5. Confezioni

Latte da 25 kg

6. Magazzinaggio

12 mesi in luogo fresco e riparato dal gelo

7. Indicazioni in base al regolamento delle sostanze pericolose

Decade

8. Denominazione per il trasporto

Decade

9. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

10. Avvertenze per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive.

Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua.

11. Esempio voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di speciale rasante tipo KEIM Mineralspachtel con granulometria da 1 mm, composto da grassello di calce, inerti e particolari additivi minerali ed avente peso specifico pari a 1,6 kg/l e resistenza alla diffusione del vapore μ 12, da applicarsi a frattazzo e da lisciarsi a frattazzo o frattazzino a spugna prima della presa.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



KEIMFARBEN

Colori Minerali srl

Zona Industriale, 103
39040 SCIAVES (BZ)
Tel. 0472 410158
Fax 0472 412570

www.keim.it
info@keim.it

