

KEIM Soldalit-ME

Pittura a base di sol di silice per supporti organici, minerali e/o misti con "effetto fotocatalitico MINOX"



1 Descrizione prodotto:

KEIM Soldalit®-ME è una pittura ai silicati a normativa DIN 18.363, 2.4.1 altamente specializzata per facciate con una particolare combinazione di pigmenti minerali speciali e leganti nanometrici. Questa combinazione di leganti a base di sol di silice e silicato liquido di potassio, consente l'applicazione di pitture ai silicati non solo su fondi minerali, ma anche su una pluralità di supporti organici, direttamente e senza la necessità di ponti di adesione. Costituita da puri pigmenti minerali inorganici e riempitivi resistenti agli agenti atmosferici, KEIM Soldalit®-ME coniuga tutti i vantaggi delle classiche pitture ai silicati con i vantaggi delle pitture a dispersione ed inoltre grazie alla presenza di un particolare pigmento presenta caratteristiche fotocatalitiche MINOX® di riduzione delle sostanze inquinanti e di autopulizia.

2. Campo di applicazione

KEIM Soldalit®-ME è idoneo come pittura su supporti minerali, anche cementizi, supporti organici, vecchie tinteggiature e intonaci siliconici purché sani e ben aderenti al sottofondo. Sono esclusi legno, rivestimenti elastoplastici, colori a olio, smalti e elementi in cemento cellulare.

3. Caratteristiche prodotto

- il legante è una combinazione di sol di silice e silicato liquido di potassio.
- con effetto fotocatalitico di riduzione delle sostanze inquinanti e di autopulizia certificati.
- stabile agli UV e agli acidi
- altamente resistente agli agenti atmosferici
- alcalino e perciò senza sostanze conservanti
- non infiammabile (DIN 4102-A2)
- adesione universale
- trasforma gas dannosi e odori in sostanze atossiche come anidride carbonica e acqua
- azione antibatterica
- azione antimuffa ed antialga
- autopulente
- resistente alla luce
- traspirante, non filmogeno, microporoso
- idrorepellente
- esente da solventi e plastificanti

Dati tecnici:

- peso specifico: ca. 1,65 g/cm³
 - additivazione organica: < 5 %
 - valore pH: ca. 11
 - resistenza del pigmento alla luce: A1
- (In base a Codice Fb Normativa BSF-Nr. 26)

in base a DIN EN 1062-1

- traspirabilità al vapore: $V = \geq 2000 \text{ g/m}^2\text{d}$
- resistenza al passaggio del vapore: $S_d = \leq 0,01 \text{ m}$
Classe I ($s_d < 0,14\text{m}$) in base a DIN EN ISO 7783-2
- assorbimento acqueo: $w = < 0,1\text{kg/m}^2\cdot\text{h}^{0,5}$
in base a DIN EN 1062-3
- valore resist. assorbimento acqueo: $W = < 0,10 \text{ kg/m}^2\cdot\text{h}^{0,5}$
- grado di riflessione alla luce a 85°: 1,5 = opaca (≤ 10)
in base a ISO 2813

Tonalità:

Bianco e tonalità della cartella colori KEIM Palette Exclusive, che abbiano nella loro composizione almeno il 25% di bianco, sono pertanto escluse le tonalità concentrate e particolarmente intense. Pigmentare solo con KEIM Soldalit® Pigmenti Monocromatici. Aumentando l'intensità della pigmentazione si riduce proporzionalmente l'attività fotocatalitica.

Attenzione: non è consentita la miscelazione con prodotti diversi e/o non facenti parte del sistema KEIM Soldalit! Questo vale anche per la gamma dei prodotti KEIM non inclusi nel sistema KEIM Soldalit®.

4. Applicazione

Preparazione del supporto

Il sottofondo deve essere asciutto, solido, non spolverante e pulito. Eventuali parti in fase di distacco dovranno essere rimosse meccanicamente o con sabbiatrice. Le stuccature dovranno essere asciutte ed eseguite con materiali che abbiano la stessa composizione e granulometria dell'intonaco da stuccare. Trattare con KEIM Liquido-Caustico zone lucide e vetrose di incrostazioni calcaree. Fondi molto assorbenti dovranno essere trattati preventivamente con KEIM Soldalit®-Fixativ. Nel caso di presenza di cavillature o fondi molto rappezzati è consigliabile l'impiego di KEIM Soldalit-Grob o KEIM Contact-Plus cui seguiranno due mani di KEIM Soldalit®-ME.

Applicazione

Lavorazione: KEIM Soldalit®-ME può essere applicato a pennello, rullo o airless (ugello 0,79 mm) Tra la mano di fondo e la mano finale devono passare almeno 12 ore.

Mano di fondo: KEIM Soldalit®-ME senza diluizione o leggermente diluito (fino a ca. 5%). Solo nel caso di forti assorbimenti diluire fino ad un max del 10% con KEIM Soldalit®-Fixativ. (max. 2,5 lt. di diluizione su 25 kg di colore).

Mano finale: KEIM Soldalit®-ME senza diluizione.
Temperatura dell'aria e del fondo > 5°C.

Condizioni per l'applicazione:

Temperatura dell'aria e del substrato > +5°C. Non applicare in pieno sole e su superfici surriscaldate dal sole. Proteggere le superfici tinteggiate dal sole diretto, dal vento e dalla pioggia e immediatamente dopo l'applicazione.

Consumo:

Su intonaco liscio e normalmente assorbente e per una applicazione a due mani si ha un consumo di ca. 0,45 kg/m² di KEIM Soldalit®-ME e ca. 0,03 lt/m² di KEIM Soldalit®-Fixativ. Un'esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.

Pulizia attrezzi:

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso

5. Confezioni

Latte da 5 e da 25 kg.

6. Magazzinaggio

Nelle confezioni originali ca. 12 mesi in luogo fresco e protetto dal gelo.
Proteggere dal calore e dall'irraggiamento solare diretto

7. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. Avvertenze per la sicurezza

Codice Gis: M-Sk01

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Osservare le disposizioni della scheda di sicurezza EU

9. Contenuto COV

Pitture per pareti esterne di supporti minerali - Categoria 1/c. Valore limite EU per questo prodotto: 75 g/l (2007) 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene <2 g/l COV. (bianco e colorato)

10. Esempio voce di capitolato

Applicazione a pennello o rullo su supporti minerali e organici di due mani di tinteggiatura a base di sol di silice ad effetto fotocatalitico a norma DIN 18363 2.4.1. **KEIM Soldalit-ME**. Il prodotto deve essere composto da una combinazione di sol di silice e silicato liquido di potassio, puri pigmenti minerali inorganici, riempitivi stabili agli agenti atmosferici e dovrà avere la presenza di pigmento fotocatalitico, la resistenza del pigmento alla luce dovrà essere A1 in base a Codice Fb della Normativa BSF-Nr. 26, avere un valore di resistenza al passaggio del vapore Sd = 0,01 m in base a DIN EN 7783-2 e un valore di resistenza all'assorbimento acqueo W < 0,10 kg/m²h^{0,5} in base a DIN EN 1062-3 ed un'additivazione organica inferiore al 5% e un valore del pH = 11. La prima mano dovrà essere diluita con un massimo del 10% di un liquido a base di una combinazione di sol di silice e silicato liquido di potassio tipo **KEIM Soldalit Fixativ** e senza diluizione per la seconda mano compreso materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.



KEIMFARBEN
Colori Minerali srl

Sciaves, Försche, 10
39040 NAZ - SCIAVES (BZ)
Tel. 0472 410158
Fax 0472 412570

www.keim.it
info@keim.it