

KEIM Novosil-Farbe

Sistema di rinnovo per sistemi di isolamento termico



1 Descrizione prodotto:

KEIM Novosil è un colore a base di silicati pronto all'uso, con protezione preventiva del rivestimento esistente contro il degrado da alghe e funghi, con pigmenti inorganici resistenti alla luce e riempitivi minerali.

2. Campo di applicazione

Colore di rinnovamento per intonaci su sistemi di isolamento termico.

3. Caratteristiche prodotto

Dati tecnici

- peso specifico : ca. 1,50 g/cm³
- coeff. assorbimento acqueo: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
- resistenza alla diffusione al vapore: $sd < 0,02 \text{ m}$

Tonalità

Bianco e secondo cartella KEIM Palette Exclusive con indice di riflessione ≥ 30

- traspirante
- idrorepellente
- non filmogeno
- opaco minerale
- resistente alla luce
- resistente agli UV
- elevata resistenza agli agenti atmosferici
- resistente ai gas industriali
- non infiammabile
- facilmente applicabile
- ecologico, senza additivazione di solventi

4. Applicazione

In base al grado di sporco del supporto

Pulizia a umido: Senza pressione con acqua fredda o calda.

Trattare alghe, funghi e licheni con idropulitrice rispettando le prescrizioni di zona.

Dopo asciugatura delle superfici applicare a saturazione KEIM Algacid-Plus a pennello o flusso senza pressione (non spruzzare)

Pulizia a secco: Spazzolare con spazzola
Almeno + 5° C dell'aria e del supporto.

Consolidare supporti minerali sfarinanti o assorbenti con KEIM Spezial-Fixativ

Consolidare supporti organici sfarinanti o assorbenti con KEIM Indulagua

Ciclo di applicazione su intonaci con cavillature da ritiro

Mano di fondo Applicare KEIM Novosil Grob senza diluizione preferibilmente a pennello chiudendo le microcavillature, nel caso di supporti fortemente assorbenti potrà essere diluito fino ad un max del 5% con KEIM Spezial-Fixativ.

Mano finale: Applicare KEIM Novosil-Farbe senza diluizione. (a pennello, rullo o spruzzo con ugelli da 0,68 mm / 0,027") Applicare sulla stessa superficie la stessa partita di colore. Nel caso di supporti fortemente assorbenti potrà essere diluito fino ad un max del 5% con KEIM Spezial-Fixativ.

Ciclo di applicazione su intonaci senza cavillature da ritiro

Mano di fondo: Applicare KEIM Novosil-Farbe senza diluizione. Nel caso di supporti fortemente assorbenti potrà essere diluito fino ad un max del 5% con KEIM Spezial-Fixativ.

Mano finale: Applicare KEIM Novosil-Farbe senza diluizione. (a pennello, rullo o spruzzo con ugelli da 0,68 mm / 0,027") Applicare sulla stessa superficie la stessa partita di colore. Nel caso di supporti fortemente assorbenti potrà essere diluito fino ad un max del 5% con KEIM Spezial-Fixativ.

Consumo: Su intonaco liscio e normalmente assorbente e per una applicazione a due mani si ha un consumo di ca. 0,30 l/m² di KEIM Novosil e ca. 0,01 lt/m² di KEIM Spezial-Fixativ. Una esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.

Condizioni per l'applicazione:

Temperatura dell'aria e del supporto > +5°C sia durante l'applicazione che durante l'essiccazione. Non applicare in pieno sole e su superfici surriscaldate dal sole. Proteggere le superfici durante e dopo l'applicazione dal sole diretto, dal vento e dalla pioggia.

Tempo d'asciugatura:

Tra una mano e l'altra rispettare almeno 12 ore d'attesa.

Attrezzature:

KEIM Novosil-Farbe può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo con ugelli da 0,68 mm / 0,027". Per la mano di fondo si consiglia l'applicazione a pennello.

Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua. Mantenere gli attrezzi durante le pause nel colore in acqua.

5. Confezioni

Latte da 5 l e 15 l.

6. Magazzinaggio

Nelle confezioni originali ca. 12 mesi in luogo fresco e al riparo dal gelo.

7. Indicazioni

R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici.

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

S 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

8. Indicazioni per il trasporto

decade

9. Smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12

Portare al riciclaggio solamente recipienti puliti e vuoti.

10. Avvertenze per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare mediante idonee misure protettive. Materiali come per es. vetro, ceramica, metalli, lacche e pietre naturali, possono essere aggredite e danneggiate dal silicato liquido di potassio. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno sciolti immediatamente con molta acqua ed asportati. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Dopo contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. Pulirsi le mani prima di ogni pausa e alla fine del lavoro con molta acqua. Non adoperare solventi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Contiene Propiconazol.

Codice prodotto: MS-K 01

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

