



1 Descrizione prodotto:

KEIM Restauro-Fixativ è il legante a norma DIN 1836, 2.4.1 a base di sol di silice pronto all'uso per KEIM Restauro Lasur.

2. Campo di applicazione

KEIM Restauro-Fixativ viene utilizzato in combinazione con KEIM Restauro-Lasur per eseguire velature su pietre ed uniformare eventuali stuccature di pietre con la colorazione originale della pietra. Le superfici da trattare devono essere porose.

KEIM Restauro-Fixativ è diluibile in qualsiasi rapporto con KEIM Restauro-Lasur in base all'effetto desiderato.

KEIM Restauro-Fixativ viene utilizzato anche come consolidante per spolveramenti superficiali di supporti minerali.

3. Caratteristiche prodotto

Caratteristiche del materiale:

- Densità: 1,05 kg/lit
- Aspetto: Trasparente
- Valore pH a 20°C: 11 - 12

4. Applicazione

Supporto:

Il supporto deve essere minerale, libero da polveri, assorbente e asciutto. Asportare vecchie pitture scarsamente aderenti.

Prefissaggio:

Supporti molto assorbenti e sfarinanti richiedono un pretrattamento incolore con KEIM Restauro-Fixativ non diluito.

Finiture in velatura:

In applicazioni all'esterno, devono essere previste due mani di velatura per garantire la resistenza alle intemperie. Se si desiderano particolari trasparenze in finitura è sufficiente una mano di velatura previa applicazione di KEIM Restauro Fixativ non diluita.

Prima mano di velatura:

La prima mano di velatura va applicata a pennello con diluizioni variabili da 1:1 fino a 1:20 di KEIM Restauro-Lasur con KEIM Restauro-Fixativ a seconda degli effetti desiderati.

Seconda mano di velatura:

La seconda mano di velatura può essere applicata anche non diluita o a seconda degli effetti che si desidera ottenere diluita con KEIM Restauro-Fixativ.

Consumo:

Pretrattamento:

circa 0,2 l/m² di KEIM Restauro Fixativ

Due mani di velatura:

0,1 - 0,2 l/m² di KEIM Restauro Lasur

0,1 - 0,4 l/m² di KEIM Restauro Fixativ

I valori riportati sono indicativi, un'esatta valutazione potrà essere fatta soltanto dopo idonea campionatura in loco.

Protezione aggiuntiva all'umidità:

Nei casi di velature molto diluite potrebbe essere necessaria una protezione aggiuntiva contro l'umidità per le superfici particolarmente esposte all'acqua. In questi casi si consiglia di applicare una prima mano di KEIM Silangrund e come diluizione per KEIM Restauro Lasur si consiglia l'utilizzo di KEIM Spezial Fixativ.

Tempi di asciugatura:

Attendere 12 ore tra il pretrattamento e la prima mano di velatura, mentre 24 ore tra la prima mano e la seconda mano di velatura. In caso di pretrattamento con KEIM Silangrund, la prima mano di velatura va applicata dopo 4 ore.

Nota:

Superfici trattate con KEIM Restauro Lasur non richiedono un trattamento a finire con idrorepellente

Pulizia attrezzi:

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

5. Confezioni

Latte da 5 e 25 lt

6. Magazzinaggio

12 mesi in contenitori chiusi al riparo dal gelo.

7. Indicazioni in base al regolamento delle sostanze pericolose

Decade

8. Denominazione per il trasporto

Decade

9. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 06 02 99

Riciclare solamente i contenitori puliti.

10. Avvertenze per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure



protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Schizzi di prodotto nelle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua.

11. Esempio voce di capitolato

Per intonaci sabbiosi in superficie o pietre leggermente spolveranti e fortemente assorbenti:

Applicazione a pennello o spruzzo a bassa pressione di una mano di silicato liquido di potassio a norma DIN 18363, 2.4.1 KEIM Restauro-Fixativ senza diluizione per leggeri consolidamenti superficiali e la riduzione dell'assorbimento di supporti minerali spolveranti.

(Per quanto riguarda invece le voci di capitolato di questo prodotto unitamente al rispettivo sistema di tinteggiatura vedere le voci di capitolato di cui alla scheda tecnica del prodotto KEIM Restauro-Lasur).

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

