

KEIM Finitura-Fixativ
Diluizione e legante a base di sol di silicato**1 Descrizione prodotto:**

KEIM Finitura-Fixativ è un liquido per la diluizione e per il fissaggio di fondi minerali spolveranti a base di una combinazione di sol di silice e silicato liquido di potassio.

2. Campo di applicazione

KEIM Finitura-Fixativ viene impiegato come diluizione per KEIM Finitura.

Nel caso di applicazione della mano di fondo con KEIM Textura e delle successive tinteggiature con KEIM Finitura, entrambi i prodotti se necessario potranno essere diluiti con KEIM Finitura-Fixativ; oltre agli impieghi citati potrà essere utilizzato come mano di fondo per intonaci molto assorbenti.

3. Caratteristiche prodotto

- Legante : combinazione di sol di silice e silicato liquido di potassio
- Resistente agli agenti atmosferici
- Resistente alle radiazioni UV
- Non infiammabile
- Permeabile al vapore acqueo, microporoso
- Privo di solventi e plastificanti

Dati tecnici:

- Peso specifico: 1,03 kg/lit
- Contenuto organico: < 5%
- pH: 11

Tonalità:

Lattiginoso tendente all'azzurro, incolore ad asciutto.

Avvertenze:

Non è consentita la miscelazione con altri prodotti!

4. Applicazione**Preparazione del sottofondo:**

Il sottofondo per l'applicazione del prodotto come consolidante deve essere asciutto e pulito. Come diluizione vedi scheda tecnica KEIM Finitura.

Eventuali parti in fase di distacco dovranno essere asportate. Le stuccature dovranno essere asciutte ed eseguite con materiali che abbiano la stessa composizione dell'intonaco da stuccare. Trattare con KEIM Liquido-Neutralizzante zone lucide e vetrose di incrostazioni calcaree.

Fondi molto assorbenti dovranno essere trattati preventivamente con KEIM Finitura-Fixativ.

Applicazione:Come mano preliminare di fissaggio:

KEIM Finitura-Fixativ senza diluizione per uniformare sottofondi con diversi e/o forti assorbimenti.

Come diluizione per KEIM Finitura:

Normalmente senza diluizione nel caso fosse necessario in base all'assorbimento del fondo, diluire fino a un max. del 10% vedere scheda tecnica KEIM Finitura.

Avvertenze:

Non adatto per la esecuzione di effetti a velatura.

Non mescolare con prodotti estranei! Questo vale anche per la gamma dei prodotti KEIM non inclusi nel sistema KEIM Finitura.

Condizioni per l'applicazione:

Non applicare con temperature inferiori a + 5° C Non applicare con forte irraggiamento solare o su sottofondi fortemente surriscaldati dal sole, pioggia e/o vento.

Consumo:

Come mano preliminare di fissaggio: 0,1 - 0,2 lt/m² in base all'assorbimento del fondo.

Come diluizione per KEIM Finitura: 0,03 lt/m².

Una esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.

Pulizia attrezzi:

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo

5. Confezioni

Latte da 5 lt e da 20 lt

6. Magazzinaggio

12 mesi nelle confezioni originali in luogo fresco ed al riparo dal gelo.

Nel caso di resti di materiale, si consiglia di travasarli in recipienti più piccoli per ridurre il contenuto d'aria nella confezione.

7. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 06 02 99

Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. Avvertenze per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (come per es.



vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: M-SK 01

9. Esempio voce di capitolato

-Come mano preliminare di fissaggio:

- Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di KEIM Finitura-Fixativ, legante a base di una combinazione di sol di silice e silicato di potassio avente contenuto organico <5%, peso specifico pari a 1,03 kg/l. ed un pH pari a ca. 11, per effettuare il consolidamento di supporti spolveranti e/o assorbenti, compreso materiali e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione.
- Come diluizione per KEIM Finitura: vedere scheda tecnica KEIM Finitura.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

**KEIMFARBEN**

Colori Minerali srl

Sciaves, Förfche, 10
39040 NAZ - SCIAVES (BZ)

Tel. 0472 410158
Fax 0472 412570

www.keim.it
info@keim.it