

KEIM Textura

Colore riempitivo a base di silicati per interni ed esterni.



1 Descrizione prodotto:

KEIM Textura è una pittura riempitiva ai silicati con additivazione organica inferiore al 5% secondo normativa DIN 18363 2.4.1, con riempitivi minerali di diverse granulometrie e forme.

2. Campo di applicazione

KEIM Textura viene utilizzato sia per superfici interne che esterne per dare un aspetto strutturato alle superfici e uniformare stuccature e rappezature di intonaci e/o vecchie pitture organiche, purché in buono stato di adesione e non siano spolveranti.

Non idoneo su vecchie pitture elastomeriche, superfici umide o interessate da umidità di risalita capillare ed efflorescenze saline, nel caso procedere prima al risanamento con idonei intonaci deumidificanti

3. Caratteristiche prodotto

Tonalità:

Bianco e pigmentabile con KEIM Finitura (o KEIM Unica per interni) o con i pigmenti KEIM Farbkonzentrat della linea KEIM Granital (aumentando la % di Finitura diminuisce l'effetto riempitivo)

- Rende omogeneo l'aspetto del supporto
- Funge da ponte d'adesione con vecchie pitture organiche e successive finitura ai silicati
- Miscelabile in qualsiasi rapporto con KEIM Finitura o KEIM Unica

Dati tecnici:

- Peso specifico: ca. 1,68 g/cm³
- Valore Sd: 0,03 m
- Granulometria max: 0,5 mm
- Valore pH: 11,4 ca.

4. Applicazione

Preparazione del supporto

Il supporto per l'applicazione deve essere solido, asciutto e pulito, esente da polvere e da problematiche di umidità di risalita capillare e efflorescenze saline. Devono essere asportate tutte le porzioni in fase di distacco dal supporto meccanicamente o con idropulitrice. Non è necessario asportare le parti di colore anche se a base di resine o a dispersione. Eventuali irregolarità più grossolane dovranno essere stuccate preventivamente per esempio con KEIM Concretal-Feinspachtel. Dove si eseguono stuccature, la vecchia pittura dovrà essere asportata.

Applicazione:

KEIM Textura su superfici non assorbenti va applicato a mani incrociate senza diluizione. Nel caso di microcavillature da ritiro si raccomanda l'applicazione a pennello. Su supporti assorbenti o con temperature elevate si potrà, in base alle esigenze, diluire con un massimo del 10% di KEIM Finitura Fixativ o KEIM Spezial Fixativ.

Tempi d'asciugatura:

Con temperatura di 20° C e 65% Umidità relativa attendere almeno 12 ore tra una mano e l'altra.

Tinteggiature successive:

KEIM Textura può essere rifinito con una o due mani di pittura KEIM Finitura (KEIM Unica per interni) ed inoltre miscelato KEIM Finitura (KEIM Unica per interni) o con i pigmenti KEIM Farbkonzentrat può essere applicato in due mani a finire; per eventuali effetti di velatura, intermediare sempre con una mano di colore KEIM Finitura o KEIM Unica per gli interni.

Condizioni per l'applicazione:

Non applicare con temperature dell'aria e del supporto inferiori a 5°C o con irraggiamento solare diretto, superfici surriscaldate dal sole o in presenza di vento. Non applicare in caso di forte umidità. Proteggere le superfici dalla pioggia durante e dopo l'applicazione.

Consumo:

Su intonaco liscio e normalmente assorbente si ha un consumo di circa 0,350 fino a ca. 0,400 kg/m².

Su intonaco liscio e assorbente si ha un consumo di circa 0,5 kg/m².

Il consumo è in ogni caso indicativo, una valutazione più esatta potrà essere fatta solamente dopo campionatura sul posto.

Pulizia attrezzi:

Pulire con acqua subito dopo l'uso.

5. Confezioni

Latte da 15 kg.

6. Magazzinaggio

In luogo fresco e protetto dal gelo per circa 12 mesi.

Nel caso di resti di materiale, si consiglia di travasarli in recipienti più piccoli per ridurre il contenuto d'aria nella confezione.



7. Indicazioni in base al regolamento delle sostanze pericolose

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. Denominazione per il trasporto

Codice prodotto Gisbau: M-SK 01

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua.

Rispettare le indicazioni della scheda di sicurezza.

9. Contenuto COV

Pitture opache per pareti e soffitti interni - Categoria 1/a.
Valore limite EU per questo prodotto: 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene 0-1 g/l COV (bianco e colorato).

12. Esempio voce di capitolato

Come mano di fondo:

Applicazione di una mano di fondo con **KEIM Textura**, pittura riempitiva a base di silicati secondo norma DIN 18363 2.4.1 con inerti di granulometria fino a 0,5 mm, in grado di regolarizzare le riprese e le stuccature di intonaco. Il prodotto deve avere un coefficiente di resistenza al passaggio del vapore acqueo Sd pari a 0,03 m, una densità pari a 1,68 g/cm³ e un valore pH pari a 11,4 e in caso di assorbimento del supporto dovrà essere diluito con liquido a base di silicato a norma DIN 18363.2.4.1 **KEIM Finitura-Fixativ** secondo le indicazioni riportate in scheda tecnica, compreso materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

