



SCHEMA TECNICA

KEIM SOLDALIT® - FIXATIV

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM Soldalit-Fixativ è un liquido per la diluizione e per il fissaggio di fondi minerali spolveranti a base di sol di silicato.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Soldalit Fixativ viene impiegato come diluente per KEIM Soldalit e KEIM Soldalit Grob.

Nel caso di applicazione della mano di fondo con KEIM Contact Plus e delle successive tinteggiature con KEIM Soldalit, anche KEIM Contact-Plus se necessario potrà essere diluito con KEIM Soldalit Fixativ; oltre agli impieghi citati potrà essere utilizzato come mano di fondo per intonaci molto assorbenti.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Legante: combinazione di sol di silice e silicato liquido di potassio = Sol di Silicato
- Resistente agli agenti atmosferici
- Resistente alle radiazioni UV
- Non infiammabile
- Permeabile al vapore acqueo, microporoso
- Non forma film
- Privo di solventi e plastificanti

Dati tecnici:

- Peso specifico: 1,0 - 1,1 g/cm³
- Contenuto organico: < 5%
- pH: ca. 11

Tonalità:

Lattiginoso tendente all'azzurro, incolore ad asciutto.

Avvertenze:

Non mescolare con prodotti estranei! Questo vale anche per la gamma dei prodotti KEIM non inclusi nel sistema KEIM Soldalit.

4. APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo:

Il sottofondo per l'applicazione del prodotto come consolidante deve essere asciutto e pulito. Come diluizione vedi scheda tecnica KEIM Soldalit.

Eventuali parti in fase di distacco dovranno essere asportate. Le stuccature dovranno essere asciutte ed eseguite con materiali che abbiano la stessa composizione dell'intonaco da stuccare. Trattare con KEIM Liquido-Neutralizzante zone lucide e vetrose di incrostazioni calcaree.

Fondi molto assorbenti dovranno essere trattati preventivamente con KEIM Soldalit Fixativ.

Applicazione:

Come mano preliminare di fissaggio:

KEIM Soldalit-Fixativ senza diluizione per uniformare sottofondi con diversi e/o forti assorbimenti.

Come diluizione per KEIM Soldalit:

- Mano di fondo: KEIM Soldalit senza diluizione o leggermente diluito (fino a ca. 5%). Solo nel caso di forti assorbimenti diluire fino ad un max del 10% con KEIM Soldalit-Fixativ. (max. 2,5 lt. di diluizione su 25 kg di colore).

- Mano finale: KEIM Soldalit possibilmente senza diluizione.

Condizioni per l'applicazione:

Non applicare con temperature inferiori a + 5° C Non applicare con forte irraggiamento solare o su sottofondi fortemente surriscaldati dal sole, pioggia e/o vento.

Consumo:

Come mano preliminare di fissaggio: 0,1 - 0,2 lt/m² in base all'assorbimento del fondo.

Come diluizione per KEIM Soldalit: 0,05 lt/m².

Una esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura.

Pulizia attrezzi:

Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

5. CONFEZIONI

Latte da 5 lt e da 20 lt

6. MAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali in luogo fresco ed al riparo dal gelo.

7. SMALTIMENTO

Codice Europeo rifiuti nr. 06 02 99

Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Codice GIS: BSW 10

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.



9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Come mano preliminare di fissaggio:

Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di KEIM Soldalit-Fixativ, legante a base di una combinazione di sol di silice e silicato di potassio a norma DIN 18363 2.4.1. avente contenuto organico <5%, peso specifico pari a 1,03 kg/l. ed un pH pari a 11, per effettuare il consolidamento di supporti spolveranti e/o assorbenti, compreso materiali e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione.

Come diluizione per KEIM Soldalit: vedere scheda tecnica KEIM Soldalit.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

