

SCHEDA TECNICA N° 085A



Hammerschlag-Effektlack

tinteggiabile attraverso **einZA mix**

I. Materiale

einZA Hammerschlag-Effektlack è uno smalto lucido a base di resina sintetica per esterni ed interni. È un prodotto speciale, resistente alle intemperie e per la verniciatura decorativa, è particolarmente adatto per oggetti piccoli di metallo e legno. Lo smalto rende l'aspetto della superficie simile a quella del ferro battuto, per dare un particolare effetto estetico alla superficie.

Tipo di materiale	smalto a base di resina sintetica lucido ad effetto martellato
Campo d'impiego	verniciatura speciale per supporti di metallo e legno pretrattati
Colore	tinte secondo cartella colori (Ausgabe 08/2014) via einZA mix einZA mix L Industrie con le tinte base „Silber“ Silber HS 700 (base 1), Blau HS 500, Grün HS 600, Anthrazit HS 710, Flieder HS 400, Violett HS 410, Bronze HS 800, Brombeere HS 300, Pistazie HS 610
Grado di brillantezza	lucido
Peso specifico	ca. 1,000 = 1.000 g/l
Base di legante	resine alchidiche speciali
Base di pigmentazione	pigmenti d'effetto nonché pigmenti di colore resistenti alla luce, inorganici ed organici
Resistenza termica	fino a 80 °C, adatto per termosifoni ad acqua calda
Confezioni	3 l - 1 l

II. Caratteristiche ed indicazioni per l'uso

einZA Hammerschlag-Effektlack contiene oli di silicone. Mescolandoli con altri prodotti può provocare irritazioni nella superficie. Si consiglia di usare per l'applicazione attrezzatura separata

Resistenza alla luce	molto buona
Resistenza alle intemperie / Aderenza / Elasticità / Diluizione	adempiono i requisiti delle norme DIN e VOB
Diluizione	
Applicazione a pennello ed a rullo	lavorare non diluito
Applicazione a spruzzo	diluire con einZA Universal Nitroverdünnung
a spruzzo (alta press.)	3,0 - 5 bar, misura ugelli 1,3 fino a 1,5 mm
a spruzzo (bassa press.)	3,0 bar, misura ugelli 1,3 fino a 2,0 mm
Applicazione a spruzzo airless	einZA Hammerschlag-Effektlack non è adatto per l'applicazione a spruzzo airless
Essiccazione (20 °C, 65 - 75 % umid. rel., 100 µm strato bagnato)	dopo circa 30 min asciutto fuori polvere - dopo circa 12 ore rilavorabile dopo circa 48 ore asciutto al tatto e meccanicamente solleccabile
Resa	10 m ² /l = 100 ml/m ²

vedasi retro !

Lavorazione

Riverniciabile	dopo circa 48 ore
Rispruzzabile	dopo circa 48 ore
Pulizia degli attrezzi	einZA einZA Universal-Nitroverdünnung
Magazzinaggio	in luogo freddo ma al riparo dal gelo in confezione originale due anni; in confezione aperta molto di meno

III. Sequenza delle mani e tecnica d'applicazione

einZA Hammerschlag-Effektlack è adatto in special modo per oggetti piccoli in metallo e legno come p.es. tubi, assicelle, cassette per le lettere, scaffali, cerchioni, macchine ecc. einZA Hammerschlag-Effektlack è fortemente tissotropico, essicca rapidamente ed è resistente agli agenti atmosferici.

Si applica in un modo compatto.

Usare un pennello piatto per l'applicazione a pennello e applicare il materiale scorrevolmente - evitare attaccature.

Per l'applicazione a rullo su superfici fino a 2 m² usare un rullo di pelouche di larghezza 18 cm, e lavorare regolarmente in una direzione. Applicare possibilmente su superfici orizzontali per creare un'effetto ottimo.

Applicare lo smalto a spruzzo su superfici estese come porte, mobili d'acciaio, cabine d'ascensore ecc.

Per un effetto ottimo lo spessore dello strato essiccato deve essere 100 µm.

Per questo sono necessarie due mani di finitura sature.

Nuova verniciatura su metallo, negli interni ed agli esterni:

Disossidare secondo le prescrizioni e pulire affinché il supporto da trattare risulti pulito, asciutto e privo di strati di laminazione, calamina e grassi.

1. Mano di fondo con einZA All-Grund (2 volte agli esterni).
2. Applicare una mano intermedia satura con einZA mix Hammerschlag-Effektlack.
3. Applicare una mano di finitura satura con einZA mix Hammerschlag-Effektlack.

Nuova verniciatura su legno (solo negli interni):

Il supporto deve risultare pulito, asciutto e privo di polvere di levigatura, grassi, oli, cera e mezzi curativi.

Levigare in superficie il supporto in legno e spolverarlo con cura.

1. Mano di fondo con einZA All-Grund.
2. Applicare una mano intermedia satura con einZA mix Hammerschlag-Effektlack.
3. Applicare una mano di finitura satura con einZA mix Hammerschlag-Effektlack.

Verniciatura da rinnovo:

Controllare l'aderenza della vecchia verniciatura.

1. Eliminare le verniciature non ben aderenti o quelle che sono sgretolanti.
2. Stuccare e levigare parti di superfici difettose e applicare una prima mano con einZA All-Grund.
3. Applicare una mano intermedia satura con einZA mix Hammerschlag-Effektlack.
4. Applicare una mano di finitura satura con einZA mix Hammerschlag-Effektlack.

IV. Indicazioni di contrassegno e sicurezza

Punto d'inflammabilità	sopra i 21 °C
Grado di pericolosità VbF	esente

VOC-Contenuto a seconda foglio II delle VOC-Regole 2004/42/EG

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria i) - Lb: mass. 500 g/l secondo grado II (2010)
VOC-Contenuto di einZA mix Hammerschlag-Effektlack: < 400 g/l

(continua a pag. 2)

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 11/2022; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.