

SCHEDA TECNICA N° 304A



LF-Grund-Plus
attintabile con il sistema **einZA mix**

Tipo di materiale	pittura di fondo pigmentata, ancorante, opaca, diluibile con acqua; un'altra applicazione di fluosilicati non è necessario.
Campo d'impiego	<ol style="list-style-type: none"> 1. come pittura di fondo e intermedia su supporti minerali per interni ed esterni. 2. come pittura di fondo su cartongesso e su pannelli da costruzione in legno per interni.
Colori	bianco, nonché una gran varietà di tinte ottenibili attraverso il sistema di mescolamento einZA mix.
Densità	circa 1,40 (bianco standard)
Tipo di legante	copolimero acrilico
Caratteristiche	prodotto di fondo a base di una dispersione sintetica, opaco, ben aderente con superficie ancorante; rende portanti i supporti poco o non assorbenti (ad esempio pannelli in masonite); inodore, resistente agli alcali.
Resa	150 - 220 ml/m ² per mano a seconda del supporto
Supporti	adatto a supporti assorbenti, come il calcestruzzo, il fibro-cemento e l'intonaco. Particolarmente adatto a supporti poco assorbenti, come cartongesso, pannelli truciolato, in compensato e in masonite.
Preparazione del supporto	necessario rimuovere le parti non portanti e le vecchie pitture non più aderenti. Le superfici fortemente porose o sabbiate, come anche le pitture preesistenti sfariante, ma ancora ancoranti, devono essere consolidate con einZA Tiefgrund o con einZA Elastic-Grund. I supporti in intonaco e in calcestruzzo devono essere fatti essiccare all'aria.
Tecnica di lavorazione	einZA LF-Grund-Plus è pronto per l'uso e non viene generalmente diluito. Qualora fosse necessario, einZA LF-Grund-Plus può essere diluito con acqua fino al 10%. L'applicazione avviene a pennello o a rullo. La sovraverniciatura consentita dopo 4-5 ore.
Ulteriori avvertenze	einZA LF-Grund-Plus non ha alcun potere solubilizzante sulle vecchie pitture; qualora si desiderasse raggiungere tale risultato è necessario utilizzare einZA Elastic-Grund.
Temperatura di lavorazione	non sotto i +5 °C (aria ed oggetto)
Messa in tinta	con il sistema di mescolamento delle tinte einZA mix.

vedasi retro !

Pulizia degli attrezzi	subito dopo l'uso con acqua.	
Conservazione	in ambiente fresco ma non gelido a confezione chiusa. Lavorare prontamente il prodotto diluito e le confezioni aperte! Non conservare a lungo le confezioni aperte in quanto il materiale contiene mezzi di conservazione ecologici.	
Smaltimento	dare al riciclaggio soltanto le confezioni completamente vuote.	
Avvertenze	con supporti altamente alcalini (intonaco nuovo, strati armati ecc.) e secondo il più avanzato è necessario rispettare un tempo di essiccazione di 28 giorni. con intervalli di lavoro più corti e con intonaci tanto colorati una mano di fondo con einzA LF-Grund-Plus nella tinta intonata da protezione contro efflorescenza.	
Confezioni	Standard (bianco):	12,5 l
	einzA-mix (Base 1):	12,5 l

VOC-Contenuto a seconda foglio II delle VOC-Regole 2004/42/EG

VOC valore limite foglio II A (sottocategoria g) - Wb: mass. 30g/l secondo grado II (2010)
VOC-Contenuto di einzA (mix) LF-Grund-Plus: < 30 g/l

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com.

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 09/2020; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.