

SCHEDA TECNICA N° 478



Mattlatex

Tipo di materiale	Idropittura lavabile a base di resina sintetica (lattice) in dispersione acquosa per interni, con ottimo punto di bianco, opaco profondo, priva di solventi. Economica e ad alta resa.
EN 13 300	Resistenza all'abrasione ad umido: classe 2 Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m ² /l Grado di lucentezza: opaco profondo
Campo d'impiego	Pittura pregiata al lattice per tinteggiature opache e resistenti allo sfregamento su pareti e soffitti in interni.
Colori	Bianco
Densità	ca. 1,56
Tipo di legante	resina sintetica in dispersione acquosa (lattice)
Caratteristiche	einZA Mattlatex è economica e ad alta resa. Per le tinteggiature di rinnovo spesso è sufficiente una mano unica. Pronta all'uso; altamente coprente; opaca; garantisce superfici uniformi; lavorabilità ottimale ed elegante; gocciola pochissimo e non schizza.
Consumo / Resa	ca. 150 - 180 ml/m ² per mano e a seconda del supporto.
Supporti	Idoneo su tutti i sottofondi solidi, puliti ed asciutti in interni, come intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura, cartongesso e carta da parati tipo "Rauhfaser".
Preparazione del supporto	I sottofondi devono essere preparati a regola d'arte per applicazioni di dispersioni. In particolare, supporti fortemente assorbenti o che presentano sfarinamento superficiale, devono essere opportunamente pretrattati con un fondo fissativo. In presenza di vecchie pitture si deve verificare la loro stabilità: film di idropitture solidi e ben ancorati possono essere sovraverniciati direttamente, dopo opportuna pulizia; film di tempere o film di idropitture a più strati che presentano scarsa adesione vanno eliminati completamente. La scelta del fondo fissativo più appropriato va fatta di volta in volta, in funzione delle condizioni del sottofondo. Si prega di consultare le schede tecniche dei vari fondi einZA.
Ciclo di applicazione	Su supporti nuovi o vecchi, di solito, è sufficiente una mano satura di einZA Mattlatex non diluita o diluita con acqua fino al 5%. Su supporti ruvidi ed irregolari applicare una mano intermedia con einZA Mattlatex diluita con acqua fino al 20% e una mano di finitura con einZA Mattlatex non diluita o diluita con acqua fino al 5%.

vedasi retro!

Tecnica d'applicazione	A pennello, rullo o a spruzzo airless Applicazione ad airless: a seconda del tipo di attrezzo: non diluito o diluito con acqua fino al 10 % Misura d'ugello: foratura 0,63 – 0,743 mm o 0,025" – 0,029", filtro: 60 maglie einzA Mattlatex garantisce una lavorazione facile e rapida e forma un film medio sottile e compatto, senza alterare troppo la struttura del supporto.
Indicazioni ecologiche	einzA Optima ultramatt è priva di solventi e biologicamente compatibile, certificato secondo il metodo di prova "Erlanger Ciliatentest" dall'Istituto di igiene ambientale e medicina preventiva dell'Università di Erlangen-Norinberga. Il certificato è disponibile su richiesta.
Temperatura di lavorazione	Non inferiore a + 5°C (ambiente e supporto).
Messa in tinta	Con einzA Vollton- und Abtönfarben (pitture in tinta base). Altri coloranti concentrati universali, pitture o paste coloranti universali e altri preparati pigmentati possono compromettere la qualità del prodotto e quindi non sono da utilizzare.
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua.
Stoccaggio	ca. 1 anno, al fresco ma al riparo dal gelo in confezione originale.
Smaltimento	Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente svuotati.
Confezioni	12,5 l
Avvertenze	Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte ! L'impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di magazzinaggio brevi dopo l'apertura delle confezioni.

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione!

Contenuto COV secondo allegato II della direttiva COV 2004/42/CE

Valore limite COV foglio II A (sottocategoria a) - Wb: max. 30 g/l secondo livello II (2010)

Contenuto COV di einzA Mattlatex: < 1 g/l

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto.

Edizione 01/2023; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.