

Scheda tecnica

Konzentrat F



Farben für Profis

Versione: 25.07.2019

Denominazione di mercato	Konzentrat F
Tipo di materiale	Concentrato di fondo acquoso, senza solventi
Campo di applicazione	Per interni ed esterni su supporti assorbenti
Colore	Ad asciugatura trasparente
Legante base	Legante a base di dispersione fine di resina sintetica secondo VOB, Parte C, DIN 18363, paragrafo 2.2
Peso specifico	Ca. 1,0 / ± 0,1 g/cm ³
Proprietà	Viene fornito sotto forma di concentrato e deve essere diluito con acqua fino a 1:4. Consolidante, regola la capacità di assorbimento. Prodotto edile dalle emissioni controllate secondo lo schema AgBB 2015 e 2018. Impiego sicuro nei locali in cui vengono prodotti o trattati generi alimentari.
Tempo di essiccazione	Circa 2 - 3 ore, può essere verniciato dopo circa 4 - 5 ore a seconda della temperatura e delle condizioni atmosferiche
Diluizione	Acqua pulita
Tipo di lavorazione	A pennello e a spruzzo (calcestruzzo cellulare)
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 200 - 500 ml/m ² della soluzione pronta di fondo. Diluito in rapporto 1:4 in caso di normale capacità di assorbimento del fondo. Determinare il consumo esatto applicando uno strato di prova, soprattutto per oggetti di notevoli dimensioni.
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Confezione	1 l, 5 l, 10 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	I fondi devono essere puliti, asciutti e compatti. Eliminare completamente le vecchie pitture non più aderenti.
Istruzioni di applicazione	Evitare la formazione della pellicola sul fondo di vernice (la mano di fondo non deve rimanere lucente). Diluire fino a 1:6 se il fondo è altamente assorbente.
Valori limite UE per il contenuto VOC	Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC

Annotazione

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.