

SCHEMA TECNICA

DOPPELDECKER E.L.F.

Tinteggiabile con **einZAmix**

Tipo di materiale	Idropittura pregiata a base di resina sintetica in dispersione, per interni, con eccellente punto di bianco, ultra opaca. Per tinteggiature pregiate su pareti e soffitti di ogni tipo in interni. Resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM.
Codice prodotto (GISCODE)	M-DF01 (BSW10)
DIN EN 13 300	Resistenza all'abrasione ad umido: classe 2 Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m ² /l Grado di lucentezza: ultra opaco
Colore	Bianco e una varietà di tinte tramite il sistema tintometrico einZAmix
Densità	ca. 1,50 g/ml opp. 1.500 g/l
Tipo di legante	Dispersione plastica
Caratteristiche	New Colors Doppeldecker E.L.F. è pronto all'uso, ad elevata copertura e corrisponde al livello qualità di una pittura a mano unica. Eccellente punto di bianco, ultra opaca, garantisce superfici uniformi anche in controluce, facile da ritoccare, buona capacità di adesione, lavorabilità ottimale ed elegante, non gocciola e non schizza ed è priva di formaldeidee solventi, a basso tenore odorifico. L'aria della stanza è igienicamente innocua perché le emissioni sono ridotte al minimo. Senza solventi, formaldeide e plastificanti. New Colors Doppeldecker E.L.F. è priva di sostanze che favoriscono l'effetto fogging
Consumo/Resa	ca. 125 ml/m ² per mano e a seconda del supporto.
Supporto	Idoneo su tutti i sottofondi solidi, puliti ed asciutti in interni, come intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura, cartongesso e carta da parati tipo "Rauhfaser".
Preparazione del Supporto	I sottofondi devono essere preparati a regola d'arte per applicazioni di dispersioni. In particolare, supporti fortemente assorbenti o che presentano sfarinamento superficiale, devono essere opportunamente pretrattati con un fondo fissativo. In presenza di vecchie pitture si deve verificare la loro stabilità: film di idropitture solidi e ben ancorati possono essere sovraverniciati direttamente, dopo opportuna pulizia; film di tempere o film di idropitture a più strati che presentano scarsa adesione vanno eliminati completamente. La scelta del fondo fissativo più appropriato va fatta di volta in volta, in funzione delle condizioni del sottofondo. Si prega di consultare le schede tecniche dei vari fondi.

Vedasi retro !

Ciclo di applicazione	<p><i>Su supporti nuovi o vecchi:</i></p> <p>Di solito, è sufficiente una mano saturata di New Colors Doppeldecker E.L.F. non diluita o diluita con acqua fino al 5 %.</p> <p><i>Su supporti ruvidi ed irregolari:</i></p> <p>Applicare una mano intermedia con einzA Optima ultramatt diluita con acqua fino al 5% e una mano di finitura con New Colors Doppeldecker E.L.F. non diluita</p>				
Tecnica d'applicazione	<p>A pennello, rullo o a spruzzo airless Applicazione ad airless: A seconda del tipo di attrezzo: non diluito o diluito con acqua fino al 10 % Misura d'ugello: foratura 0,43 - 0,63 mm o 0,017" - 0,025", filtro: 60 maglie Il prodotto garantisce una lavorazione facile e rapida e forma un film sottile e compatto, senza alterare la struttura del support</p>				
Temperatura di lavorazione	Non inferiore a + 5 °C (ambiente e supporto)				
Pulizia degli attrezzi	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.				
Stoccaggio	al fresco ma al riparo dal gelo in confezione originale				
Smaltimento	Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente svuotati. I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Portare i contenitori con residui di vernice liquida al punto di raccolta delle vernici usate.				
Confezioni	<table> <tr> <td>Bianco standard</td> <td>5 l - 15 l</td> </tr> <tr> <td>Mix</td> <td>2 l - 6 l - 12,5 l</td> </tr> </table>	Bianco standard	5 l - 15 l	Mix	2 l - 6 l - 12,5 l
Bianco standard	5 l - 15 l				
Mix	2 l - 6 l - 12,5 l				
Avvertenze	Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte ! L'impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di magazzino brevi dopo l'apertura delle confezioni.				

Avvisi di sicurezza e pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

e le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.newcolors.bz.

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione!

Contenuto COV secondo allegato II della direttiva COV 2004/42/CE

Valore limite COV foglio II A (sottocategoria a)

Wb: : max. 30 g/l secondo livello II (2010)

Contenuto COV di NEW COLORS Doppeldecker E.L.F.: < 1 g/l

Consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermatida esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quantoconcerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto

Edizione 05/2022; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.