



## Technisches Datenblatt

# Holzschutz Naturaqua Shield - Borma

Spezielle Schutzgrundierung auf Wasserbasis  
Code 3633



### BESCHREIBUNG

Spezialgrundierung, entwickelt für die Behandlung von Holzhäusern. Die Grundierung verhindert wirksam den Befall von Schimmel, Pilzen, Insekten und dergleichen während der Bauzeit, wenn das Haus ohne ordentlichen Abschluss bleibt.

Das Holz kann damit richtig trocknen und sein endgültiges Volumen erreichen, ohne von Witterungseinflüssen beeinflusst zu werden.

NATURAQUA BORMA SHIELD ist eine geruchlose Mikrodispersion in Wasser mit zertifizierten Wirkstoffen zum Schutz von Holz. Einmal aufgetragen, dringt es tief ein, bewahrt den ursprünglichen Farbton und sättigt das Holz, um nicht unbedingt eine zusätzliche Basis zu benötigen.

### ANWENDUNGSGEBIETE

Geeignet für alle Holzarten im Außenbereich: harzig, massiv, für Roholzhäuser oder für Holzbaustoffe. Einfach aufzutragen, setzt nach dem Trocknen keine gesundheitsschädlichen Dämpfe frei und ermöglicht die Anwendung unter Druck.

### REINIGUNG UND VERDÜNNUNG

Gebrauchsfertiges Produkt. Löslich in **Wasser**.

### ERTRAG

8-12 m<sup>2</sup>/L je nach Absorptionsgrad des Holzes.



Merkmale	Äh	Werte
Aussehen:		Flüssigkeit
Farbe :		Farblos
Ford-Viskosität Nr. 4	Sek	14 ± 2 Sek
Dichte	kg/Lt	0,81 kg/Lt
Feststoffgehalt	%	18±1%
Benötigte Anstriche		1
Trockenzeit (20°C)		6-8 Stunden

## VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Das Produkt sollte auf frisches und rohes Holz aufgetragen werden.

Wenn der Untergrund zuvor behandelt wurde, reinigen Sie die Oberfläche und schleifen Sie diese, bis der Vorbehandlungszustand so weit wie möglich wiederhergestellt ist.

## ANWENDUNG



Vor Gebrauch gut schütteln.  
Alle Auftragungsmethoden sind geeignet; bevorzugt wird jedoch ein Pinsel. Das Produkt hat ein hervorragendes Eindringvermögen und schützt das Holz in der Tiefe, vorausgesetzt, es wird gleichmäßig über die gesamte Oberfläche aufgetragen. Ein einziger Anstrich des Produkts ist ausreichend.



Lassen Sie das Produkt 6-8 Stunden trocknen, bevorzugt tagsüber, um Feuchtigkeit in der Nacht zu vermeiden. Nach 24 Stunden kann die Oberfläche ggf. mit wasserbasierten Grundierungen oder Decklacken überstrichen werden.

## TECHNISCHE EMPFEHLUNGEN

Vor Gebrauch gut mischen. Um eine gleichmäßige Trocknung zu erreichen, tragen Sie das Produkt gleichmäßig und nicht zu dick auf. Stellen Sie sicher, dass Sie die gesamte Oberfläche bedecken.

Es wird empfohlen, das Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, auf heißen Oberflächen oder bei ungünstigen klimatischen Bedingungen aufzutragen.

Der Einsatz auf Hart- und/oder exotischen Hölzern kann zu einer erheblichen Verlängerung der Trocknungszeiten führen. Während und nach der Anwendung immer für ausreichende Belüftung sorgen.

## BORMA-FARBSYSTEM



Kompatible Pasten:  
Pigmente auf Wasserbasis der  
COWT/N-Reihe

## VERPACKUNG

Erhältlich in Packungen mit:

Code 3630 6 x 1 Lt

Code 3631 2 x 5 Lt

Code 3632 1 x 10 Lt

Code 3633 1 x 20 Lt

## LAGERUNG

An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren; Behälter bei Nichtgebrauch verschlossen halten. Von Hitze, offenen Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten.



Lagertemperatur zwischen 5°C und 35°C. Vor Frost schützen.

Das Produkt ist im Originalbehälter ab Herstellungsdatum 24 Monate haltbar.

## **WARNUNGEN**

Lesen Sie vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt.

Beachten Sie die geltenden Sicherheitsvorschriften.

## **Produkt für den professionellen Einsatz.**

Unsere technischen Datenblätter werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse unserer Tests erstellt. Unsere

technische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Tatsächlich sind unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen, Systeme und Verdünnungen ein integraler Bestandteil des Endergebnisses und oft außerhalb jeglicher Kontrolle. Der Benutzer muss die gelieferten Produkte ausprobieren, um zu prüfen, ob sie für seine Bedürfnisse geeignet sind. Wir garantieren unsererseits die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften.

Produktcode: **3633**

Revision: **02 vom 18.03.2022**