

Scheda tecnica

Fassadengrund



Farben für Profis

Versione: 12.08.2019

Denominazione di mercato	Fassadengrund
Tipo di materiale	Colore di fondo pigmentato e contenente solventi, con azione in profondità
Campo di applicazione	Per esterni. Come colore di fondo pigmentato. Solo in abbinamento con indurente per ZERO Fassadengrundhärter. Idoneo anche per sistemi WDV (senza aggiunta di diluente nitro).
Colore	Bianco
Grado di brillantezza	Opaco
Legante base	Poliacetato di vinile in solventi organici
Pigmenti base	Miscela di biossido di titanio-carica
Peso specifico	Ca. 1,5 / ± 0,2 g/ cm ³
Proprietà	Fondo riempitivo pigmentato con una profonda penetrazione. Superficie gradevole al tatto (parte di quarzo), ottima forza di adesione su calcestruzzo, intonaco e opere in muratura. Buon potere isolante. Azione attiva contro alghe e funghi. BAuA: numero di registro N-32671
Tinta base adatta	Tinta base universale fino a max. 5 %
Tempo di essiccazione	Circa 6 ore. Può essere verniciato dopo circa 24 ore a seconda del supporto e della temperatura
Diluizione	Con ZERO Fassadengrundhärter diluito fino a 1:1
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo
Temperatura di lavorazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 150 - 200 ml/m ² a seconda della capacità di assorbimento del supporto
Stoccaggio	In luogo fresco e asciutto Tenere lontano da sorgenti di accensione
Pulizia degli attrezzi	Con nitrodiluente subito dopo l'uso
Confezione	10 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

Pagina 1 di 2

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.

Scheda tecnica

Fassadengrund



Farben für Profis

Versione: 12.08.2019

Preparazione del supporto Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Eliminare completamente le vecchie pitture non più aderenti.

Supporti adatti:

Esterni: Intonaco di malta di calce (gruppo di malta PII + PIII), superfici di calcestruzzo a vista, opere in muratura a vista, superfici di calcestr. poroso e vecchie pitture idrosolubili.

Interni: Intonaco di malta di calce (gruppo di malta PII + PIII), superfici di calcestruzzo a vista, arenaria calcarea per opere intonaci a gesso, superfici gessate e vecchie pitture idrosolubili.

Avvertenze di lavorazione Regolare ZERO Fassadengrund con circa da 2:1 a 1:1 di ZERO Fassadengrundhärter a seconda della capacità di assorbimento del supporto.

Attenzione: Garantire una buona ventilazione nei locali chiusi. I vapori dei solventi rappresentano pericolo di incendio o di esplosione. Evitare fuoco e fiamme libere! Ventilazione insufficiente, basse temperature ed elevata umidità dell'aria ritardano l'indurimento.

Valori limite UE per il contenuto VOC

Categoria: hlb-750 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 750 g/l VOC

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Utilizzare i prodotti biocida con prudenza. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.