

SCHEDA TECNICA N° 339

# Wandfarbe 333 tuchmatt



attintabile con il sistema **einZA mix**



<b>Tipo di materiale</b>	Idropittura a base di resina sintetica in dispersione acquosa, per interni, opaco profondo, priva di solventi, lavabile secondo DIN 53 778 WM.
<b>DIN EN 13 300</b>	Resistenza all'abrasione ad umido: classe 3 Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m <sup>2</sup> /l Grado di lucentezza: opaco profondo
<b>Campo d'impiego</b>	Per tinteggiature altamente coprenti su pareti e soffitti in interni.
<b>Colori</b>	Bianco e una varietà di tinte tramite il sistema tintometrico einZA mix.
<b>Densità</b>	ca. 1,51 (bianco standard)
<b>Tipo di legante</b>	resina sintetica in dispersione acquosa
<b>Caratteristiche</b>	Ottimo potere coprente e riempitivo, molto bianco, permeabile al vapore acqueo (traspirante) ed esente da formaldeide. Eccellente lavorabilità, applicabile a spruzzo airless. einZA Wandfarbe 333 tuchmatt è priva di sostanze che favoriscono l'effetto fogging (con certificato 'Fogging-frei' secondo rapporto di prova LAB 1687/09)
<b>Consumo / Resa</b>	ca. 120 - 150 ml/m <sup>2</sup> per mano a seconda del supporto.
<b>Supporti</b>	Idoneo su tutti i sottofondi solidi, puliti ed asciutti in interni, come intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, muratura, cartongesso e carta da parati tipo "Rauhfaser".
<b>Preparazione del supporto</b>	I sottofondi devono essere solidi, puliti ed asciutti e sono da preparare a regola d'arte. Particolarmente i supporti fortemente assorbenti e sfarinanti in superficie devono essere opportunamente pretrattati con un fondo idoneo einZA. In presenza di vecchie pitture si deve verificare la loro stabilità. Strati di pittura lavabile, intatti e ben aderenti, dopo pulizia, possono essere sovravorati. Rimuovere pitture a tempera o pitture poco legate. La scelta del fondo più idoneo dipende dalle particolari condizioni/esigenze del supporto. Si prega di consultare le schede tecniche dei vari fondi einZA.

vedasi retro!

<b>Cicli d'applicazione</b>	<p><u>Superfici nuove, non tinteggiate:</u> Una mano intermedia diluita con acqua fino al 10 %. Una mano di finitura non diluita o diluita con acqua fino al 5 %.</p> <p><u>Superfici già tinteggiate:</u> Spesso è sufficiente una mano satura.</p>				
<b>Tecnica d'applicazione</b>	<p>A pennello, rullo o a spruzzo airless</p> <p><u>Applicazione ad airless:</u> a seconda del tipo di attrezzo: non diluito o diluito con acqua fino al 10 % Misura d'ugello: foratura 0,43 - 0,63 mm o 0,017" - 0,025", filtro: 60 maglie</p>				
<b>Indicazioni ecologiche</b>	<p>einZA Wandfarbe 333 nella versione bianco standard è priva di solventi e biologicamente compatibile, certificato secondo il metodo di prova "Erlanger Ciliatentest" dai laboratori Dr. U. Noack. Il certificato è disponibile su richiesta.</p> <p>Nei prodotti colorati tramite il sistema tintometro einZA mix, in conseguenza dell'aggiunta delle paste coloranti, possono invece essere presenti minime quantità di solventi.</p>				
<b>Temperatura di lavorazione</b>	non inferiore a + 5 °C (ambiente e supporto).				
<b>Messa in tinta</b>	Con einZA Vollton- und Abtönfarben (pitture in tinta base) oppure attintato attraverso il sistema tintometrico einZA mix. Altri coloranti concentrati universali, pitture o paste coloranti universali e altri preparati pigmentati possono compromettere la qualità del prodotto e quindi non sono da utilizzare.				
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Subito dopo l'uso con acqua.				
<b>Stoccaggio</b>	ca. 1 anno, al fresco ma al riparo dal gelo in confezione originale.				
<b>Smaltimento</b>	Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente svuotati.				
<b>Confezioni</b>	<table> <tr> <td>Bianco (standard):</td> <td>2,5 l - 5,0 l - 10,0 l - 12,5 l</td> </tr> <tr> <td>einZA mix</td> <td>2 l - 6 l - 12,5 l</td> </tr> </table>	Bianco (standard):	2,5 l - 5,0 l - 10,0 l - 12,5 l	einZA mix	2 l - 6 l - 12,5 l
Bianco (standard):	2,5 l - 5,0 l - 10,0 l - 12,5 l				
einZA mix	2 l - 6 l - 12,5 l				
<b>Avvertenze</b>	<p>Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte !</p> <p>L'impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di immagazzinamento brevi dopo l'apertura delle confezioni !</p>				

#### Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito [www.einZA.com](http://www.einZA.com) oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: [sdb@einZA.com](mailto:sdb@einZA.com)

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione!

#### Contenuto COV secondo allegato II della direttiva COV 2004/42/CE

Valore limite COV foglio II A (sottocategoria a)

Wb: max. 30 g/l secondo livello II (2010)

Contenuto COV di einZA (mix) Wandfarbe 333 tuchmatt: < 0,5 g/l

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto.

**Edizione 12/2020;** Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.