

decomur außen Fassaden-Spachtel

Witterungsbeständige, kunstharzvergütete Zementspachtelmasse für innen und außen.

Anwendungsbereich:	<i>decomur außen Fassaden-Spachtel</i> eignet sich hervorragend zum Ausbessern, Glätten, Nivellieren und Beschichten von allen mineralischen Untergründen wie z.B. Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton, Porenbeton, Ziegel usw. Die gespachtelten Flächen sind leicht abzuglätten und filzbar. Nicht geeignet zum Ausgleichen von Fußböden und für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Kunststoff, Glas und Dispersionsfarbenanstrichen.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunstharz, Methylcellulose, Weißzement
	Schüttgewicht:	ca. 1,10 g/cm ³
	pH-Wert:	12 - 13
	Ansatzverhältnis:	2,25 Volumenteile Pulver zu 1 Volumenteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 350 ml Wasser)
	Verbrauch:	1,2 kg Pulver auf 1 m ² bei 1 mm Auftragsstärke
	Verarbeitungszeit:	ca. 30 Minuten
	Biegezugfestigkeit:	4,0 N/mm ² nach DIN 18555, T. 3
	Druckfestigkeit:	11,0 N/mm ² nach DIN 18555, T. 3
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Sehr glatten Beton sowie stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>decotric Tiefgrund LF</i> oder <i>LH</i> grundieren.	
Verarbeitung:	Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und <i>decomur außen Fassaden-Spachtel</i> einstreuen. Kräftig umrühren, so daß ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Die angerührte Spachtelmasse innerhalb von 30 Minuten verarbeiten. Unebenheiten können nach ca. 90 Minuten feucht geglättet oder abgefilzt werden. Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Die Vorschriften der Anstrich- und Klebstoffhersteller für die Vorbehandlung zementgebundener Untergründe sind unbedingt zu beachten (z.B. mit <i>OLAFIRN</i> fluatieren). Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Wichtige Hinweise:		Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG): Kennzeichnung: Xi - reizend. Enthält Zement. Gefahr ernster Augenschäden. Reizt die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Staub nicht einatmen. GISBAU GISCODE: ZP1 – chromatarm gemäß TRGS 613
Lagerung:	Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	140	
Gebindegrößen:	Papiertüte	à 5 kg
	Papiersack	à 25 kg