

Stucco Ahrweitex ad essiccazione rapida

Esterno e interno

Applicabile universalmente su legno e metallo

Descrizione generale

Tipo di materiale:	stucco per ritocchi di materiale plastico a rapida essiccazione
Campo di applicazione:	per lisciare piccoli fori e cavità, per uniformare il legno nuovo e ritoccare graffi nel metallo ben trattato. In caso di fori particolarmente profondi utilizzare Jansen 2 K-PE-Feinspachtel.
Caratteristiche del prodotto:	a rapida essiccazione, buon potere riempitivo e buona elasticità. Ahrweitex-Schnellspachtel può essere applicato in più strati in poco tempo ed è ben carteggiabile dopo l'essiccazione. Ahrweitex-Schnellspachtel si distingue per la sua tonalità di colore bianco. Massimo spessore strato umido 1000 µ.
Tonalità di colore:	bianco
Dimensioni della confezione:	tubetto da 125 g e 250 g e barattolo da 800 g

Dati tecnici

Base legante:	combinazione plastica
Base di pigmenti:	biossido di titanio e riempitivi
Densità:	circa 2.310 g/cm
Temperatura di lavorazione:	per oggetto e aria di circolazione oltre +5°C
Essiccazione:	(umidità dell'aria rel. 23°C 60%) Sovraverniciabile con vernici diluibili in acqua e vernici a base di resine sintetiche ogni 2 - 3 ore (in base allo spessore dello strato). Con vernici alla nitrocellulosa, combinate e spray, è necessario attendere un indurimento completo e definitivo dello stucco (circa 12 ore in base allo spessore dello strato).
Codice prodotto:	M - GP 04

Descrizione relativa al metodo di lavorazione

Tipi di applicazione:	con qualunque spatola
Pretrattamento del sottostrato:	il sottostrato deve essere stabile, asciutto, pulito e privo di sostanze non aderenti (olio, grasso, cera). Prima della stuccatura, pulire le <u>nuove parti in ferro</u> e prelaccare con Jansen Rostprimer. Il fondo deve essere completamente e perfettamente indurito prima della stuccatura. Ahrweitex-Schnellspachtel può essere applicato direttamente sul legno grezzo. In caso di vecchie vernici a tenuta fissa, prima della stuccatura è sufficiente un'accurata piallatura.
Applicazione:	nei punti più profondi applicare 2 - 3 strati. Nelle stucature su legno in ambiente esterno, è generalmente possibile che si verifichino distacchi dovuti al rigonfiamento e al ritiro del legno. Consultare, a tal proposito, la scheda n. 18 della Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni, Francoforte.
Pulizia degli attrezzi:	con diluente per vernici a base di nitrocellulosa
Stoccaggio:	al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore.
Valore VOC (composti organici volatili):	questo mezzo non rientra in nessuna categoria VOC.

Marcatura: È necessario attenersi alla nostra attuale informativa di sicurezza presente in Internet alla pagina www.jansen.de

Le informazioni tecniche sono state raggruppate in base al più recente stato dell'arte. Si escludono tuttavia effetti vincolanti per la validità generale delle singole raccomandazioni, in quanto l'applicazione e i metodi di lavorazione non dipendono da noi, mentre le diverse proprietà dei rispettivi sottostrati richiedono la messa a punto di metodi operativi diversi secondo osservazioni effettuate a regola d'arte e basate sull'esperienza. Le raccomandazioni non svincolano il cliente dal verificare, di persona e sotto la propria responsabilità, che i prodotti della ditta fornitrice siano idonei per lo scopo d'utilizzazione previsto. Sono valide le "Condizioni generali di consegna e pagamento dell'industria delle vernici" nella raccomandazione autorizzata dall'Ufficio federale dei cartelli in data 11 luglio 2003. Una volta pubblicata questa Scheda, tutte le precedenti Schede di questo prodotto perdono di validità.

N. fiscale: DE147923895