

Scheda tecnica



Farben für Profis

PITTURA A BASE DI RESINA SILICONICA FASSADE 95

Aggiornamento: 25.01.2013

Denominazione commerciale	PITTURA A BASE DI RESINA SILICONICA FASSADE 95
Tipo di prodotto	Pittura siliconica idrosolubile resistente agli agenti atmosferici secondo DIN 18363
Campo di applicazione	Per esterni, su tutti i fondi compatti
Colore	Bianco
Grado di brillantezza	Opaco
Legante base	Resina siliconica idrosolubile
Peso specifico	1,6 +/- 0,2
Proprietà	Resistente agli agenti atmosferici secondo VOB, ottimo potere coprente, applicazione semplice, diffusibile. Azione attiva contro alghe e funghi. Baua: numero di registro N-36205
Tinta base adatta	Tinta base commerciale e colorabile con ZERO MiX Tönanlage
Tempo di essiccazione	Nuova applicazione dopo circa 4 - 6 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Diluizione	Acqua
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo
Temperatura di lavorazione	Minimo + 5° C per aria e fondo
Consumo di pittura	150 - 200 ml/m ² per ogni applicazione
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Confezione	1 l, Secchio ovale di plastica da 2,5 l, 5 l, 12,5 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare completamente le vecchie pitture non più compatte. Fluatare e lavare il nuovo intonaco. Eliminare completamente le vernici su calce e cemento. Applicare Fungi Ex ZERO su muschio e alghe e lasciar agire durante la notte, eliminare mediante un getto di vapore. Stabilizzare i fondi altamente assorbenti e sabbiosi con Tiefengrund Ti 77 ZERO. Applicare una prima mano su vernici e intonaci intatti del gruppo di malta P II+III con idrofondo SLF oppure indurente e fondo ZERO mescolati fino a 1:1; stuccare le piccole imperfezioni con stucco ZERO.
Ciclo di applicazione	Applicare una prima mano con Fassade 95 ZERO, eventualmente diluito con acqua, ultima mano con Fassade 95.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.



Farben für Profis

Scheda tecnica

PITTURA A BASE DI RESINA SILICONICA FASSADE 95

Aggiornamento: 25.01.2013

Pagina 2 di 2

Valori limite UE per il contenuto VOC

Categoria: cWb-40 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 40 g/l VOC

Dati caratteristici secondo EN 1062-1

- Brillantezza: opaco G₃
- Spessore dello strato asciutto 100-200 μm E₃
- Granulometria. max.: fine < 100 S₁
- Permeabilità al vapore acqueo (valore s_d) medio V₂
- Permeabilità all'acqua (valore w) basso < 0,1 W₃
- Permeabilità all'anidride carbonica C₁

Nota

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE.

Utilizzare i biocidi con cautela.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Tabella per l'applicazione a spruzzo

	Dimensioni ugello		Angolo di spruzzatura	Pressione/bar	Diluizione	Viscosità
	inch	mm				
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80 °	ca. 150	ca. 5-10%	

Fasi incrociate

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.