

Scheda tecnica

INDURENTE DI FONDO PER FACCIATE

Aggiornamento: 15.03.2013

Denominazione commerciale: INDURENTE DI FONDO PER FACCIATE

Tipo di prodotto:	Fondo e diluente non pigmentato contenente solventi
Campo di applicazione:	Per esterni, stabilizzazione del fondo
Colore:	Neutro
Legante base:	Poliacetato di vinile a bassa struttura molecolare
Peso specifico:	Circa 1,0 +/- 0,1
Proprietà:	Prima mano in profondità per tutti i fondi insicuri, eccellente solidificazione ed espansione adesiva, diffusibile, per sistemare il fondo per facciate ZERO
Tempo di essiccazione:	Indurito al tatto dopo 1 ora, verniciabile dopo 24 ore, con umidità normale dell'aria e temperatura di + 18 - 20° C
Diluizione:	Nitrodiluente massimo 10%
Tipo di applicazione:	A pennello e a spruzzo (calcestruzzo poroso)
Temperatura di lavorazione:	Minimo + 5° C per aria e fondo
Consumo di indurente:	150 - 200 ml/m ² a seconda della capacità di assorbimento del fondo
Stoccaggio:	In luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da sorgenti di accensione
Pulizia degli attrezzi:	Con nitrodiluente universale subito dopo l'uso
Confezione:	10 l
Preparazione e finitura del supporto:	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo:	I fondi devono essere puliti, asciutti e compatti. Eliminare completamente le vecchie pitture non più aderenti. Fondi adatti: Per interni ed esterni, tutti i fondi assorbenti e minerali nonché pitture idrosolubili assorbenti.
Istruzioni di applicazione:	Diluire l'indurente ZERO con nitrodiluente a seconda della capacità di assorbimento del fondo. Per garantire una adesione sicura e una essiccazione uniforme della passata successiva, assicurarsi che la prima mano in profondità non rimanga lucente sulla superficie. L'indurente viene impiegato miscelato con il fondo per facciate ZERO come prima mano di sicurezza. Attenzione! Garantire un'ottima ventilazione nei locali chiusi, evitare luce e fuoco non schermati!
Valori limite UE per il contenuto VOC:	Categoria: hLb-750 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 750 g/l VOC
Nota:	In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.