

Scheda tecnica

SELECT MEISTER DIN

Aggiornamento: 19.10.2012

Denominazione commerciale SELECT MEISTER DIN

Tipo di prodotto Idropittura senza solventi
Campo di applicazione Per interni, su tutti i fondi compatti
Colore Bianco
Lagante base Resina sintetica idrosolubile secondo DIN 55945
Peso specifico 1,5 +/- 0,2
Proprietà Priva di solventi, applicazione semplice e senza attaccature; applicabile con airless, ad elevato potere coprente

Dati caratteristici secondo DIN EN 13 300

Resistenza allo sfregamento a umido: classe 3
Rapporto di contrasto/potere coprente: classe 2 con 150 ml/m² o 6,7 m²/l
Grado di brillantezza: opaco profondo; granulometria max.: fine (<100 µm)

Tinta base adatta Tinta base commerciale
Tempo di essiccazione 2 - 3 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria. Indurimento finale dopo 28 giorni
Diluizione Acqua
Tipo di applicazione A rullo, a pennello e a spruzzo (applicabile con airless)
Temperatura di lavorazione Minimo + 5° C per aria e fondo
Stoccaggio In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione dopo l'uso
Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso
Confezione 12,5 l

Preparazione e finitura del supporto Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363

Preparazione del fondo Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatare e lavare gli intonaci nuovi. Mesticare i fondi assorbenti e gli intonaci di gesso con concentrato F ZERO diluito con acqua fino a 1:4.
Per l'eventuale stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel. Mesticare gli intonaci di calce e di cemento intatti con colore di fondo W ZERO.

Ciclo di applicazione Applicare ZERO Select Meister DIN sul fondo compatto, se necessario 2 volte.

Valori limite UE per il contenuto VOC

Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 0,1 g/l VOC

Nota

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia.
Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.