

Scheda tecnica

PRIMA VERNICE

Aggiornamento: 10.02.2012

Denominazione commerciale Tipo di prodotto	PRIMA VERNICE Prima vernice di alta qualità, leggermente tissotropica
Campo di applicazione	Per esterni ed interni su superfici di legno e metallo masticate, ad es. finestre, porte, telai, ringhiere etc.
Colore	Bianco
Grado di brillantezza	Opaco
Legante base	Resina alchidica lungo olio
Pigmenti base	Biossido di titanio e diluente
Peso specifico	1,4 +/- 0,2
Proprietà	Distensione ideale, ottimo potere riempitivo, elevato potere coprente, dopo l'indurimento smerigliabile a umido e a secco, pressoché inodore
Tinta base adatta	Tinte base commerciali per vernici fino a max. 5% e colorabile con ZERO MiX Tönanlage
Tempo di essiccazione	Asciutta a tenuta di polvere dopo circa 6-7 ore, può essere ricoperta dopo circa 24-48 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Spessore dello strato	35-40 µm per ogni applicazione
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo
Temperatura di lavorazione	Minimo + 5° C per aria e fondo, può essere applicata con bassa umidità dell'aria ed anche a temperature più basse
Consumo di prima vernice	Circa 150 ml/m ²
Stoccaggio	In luogo fresco e asciutto, chiudere bene la confezione iniziata. Infiammabile!
Pulizia degli attrezzi	Con surrogato di trementina subito dopo l'uso
Confezione	375 ml, 750 ml, 2,5 l
Preparazione e finitura del supporto Ciclo di applicazione	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363, scheda BFS n. 18 Fondi di legno interni: prima mano

Scheda tecnica

PRIMA VERNICE

Aggiornamento: 10.02.2012

Pagina 2 di 2

Istruzioni di applicazione

Prima mano: prima vernice diluita con diluente Top ZERO.
Stuccatura: 2 volte su tutta la superficie con stucco sintetico.
Mano intermedia: applicare intensamente la prima vernice ZERO.
Ultima mano: vernice bianca Brillant HG/SG, vernice a lucentezza serica Satina o vernice colorata Glanzcolor.
Mano di revisione: lisciviare e lavare la vecchia pittura, eliminare le parti di colore sfaldate.
Prima mano: premestricare i punti di legno grezzo con colore di fondo Universal ZERO.
Stuccatura: stuccare a macchie o su tutta la superficie con stucco sintetico.
Mano intermedia: applicare intensamente la prima vernice ZERO.
Ultima mano: vernice bianca Brillant HG/SG, vernice a lucentezza serica Satina o vernice colorata Glanzcolor.
Mano di ristrutturazione: vecchia pittura non più intatta. Eliminare completamente e lavare la vecchia pittura con Farb Ex ZERO, infine applicazione come la prima mano.

Valori limite UE per il contenuto VOC

Categoria: dLb - 300 g/l (2010), questo prodotto contiene \leq 300 g/l VOC

Nota

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Tabella per l'applicazione a spruzzo

	Dimensioni ugello		Angolo di	Pressione/bar	Diluizione	Viscosità *	Fasi incrociate
	inch	mm	spruzzatura				
Airless + Aircoat	0,011-0,013	0,28-0,38	40 – 80 °	ca. 160	ca. 0%		1

* Misurata nel bicchiere di deflusso secondo DIN 53211 con ugello di 4 mm e a 20° C. I dati relativi alla diluizione fungono solo da punto di riferimento.
È determinante la regolazione su DIN-s.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.