

# Scheda tecnica

## PITTURA PER PARETI 2000 SLF

Aggiornamento: 19.10.2012

<b>Denominazione commerciale</b>	<b>PITTURA PER PARETI 2000 SLF</b>
<b>Tipo di prodotto</b>	Idropittura per interni resistente al lavaggio, senza solventi e plastificanti
<b>Campo di applicazione</b>	Per interni, su tutti i fondi compatti e adatti alle idropitture
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Grado di brillantezza</b>	Opaco
<b>Legante base</b>	Resina sintetica idrosolubile
<b>Peso specifico:</b>	1,5 +/- 0,2
<b>Proprietà</b>	Ottimo potere coprente, applicazione semplice, diffusibile, qualità pittorica, a spruzzo airless, privo di sostanze nocive, solventi e plastificanti (perizia TÜV), senza sostanze che provocano depositi di fuliggine
<b>Dati caratteristici secondo DIN EN 13 300</b>	Resistenza allo sfregamento a umido: classe 3; rapporto di contrasto/potere coprente: classe 1 con un rendimento di 150 ml/m <sup>2</sup> = ca. 6,7 m <sup>2</sup> /l; grado di brillantezza: opaco; granulometria max.: fine (<100 µm)
<b>Tinta base adatta</b>	Tinta base commerciale e colorabile con ZERO MiX Tönanlage
<b>Tempo di essiccazione</b>	2 - 3 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria, indurimento finale dopo 28 giorni
<b>Diluizione</b>	Acqua
<b>Tipo di applicazione</b>	A pennello, a rullo e a spruzzo (applicabile con airless)
<b>Temperatura di lavorazione</b>	Minimo + 5° C per aria e fondo
<b>Stoccaggio</b>	n luogo fresco, però protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
<b>Confezione</b>	Secchio ovale di plastica da 1 l, 2,5 l, 5 l, 12,5 l
<b>Preparazione e finitura del supporto</b>	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
<b>Preparazione del fondo</b>	Il fondo deve essere asciutto, pulito e compatto. Fluatare e lavare gli intonaci nuovi. Masticare i fondi assorbenti e gli intonaci di gesso con concentrato F ZERO diluito con acqua fino a 1:4. Per l'eventuale stuccatura utilizzare ZERO Handspachtel. Masticare gli intonaci di calce e di cemento intatti con colore di fondo W ZERO.
<b>Ciclo di applicazione</b>	Applicare la pittura 2000 SLF ZERO, se necessario 2 volte.
<b>Valori limite UE per il contenuto VOC</b>	Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 0,1 g/l VOC
<b>Nota</b>	In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

### Tabella per l'applicazione a spruzzo

	Dimensioni ugello		Angolo di spruzzatura	Pressione/bar	Diluizione	Viscosità	Fasi incrociate
	inch	mm					
Airless + Aircoat	0,021-0,026	0,53-0,63	40 - 80 °	ca. 150	ca. 5-10%		

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.