

Scheda tecnica

PLASTICA PER INTERNI

Aggiornamento: 19.10.2012

Denominazione commerciale **PLASTICA PER INTERNI**

Tipo di prodotto	Idroplastica opaca per l'allestimento decorativo e in rilievo
Campo di applicazione	All'interno su superfici di pareti in scuole, ospedali, corridoi, etc.
Colore	Bianco antico
Grado di brillantezza	Opaco
Legante base	Resina sintetica idrosolubile
Pigmenti base	Biossido di titanio e diluenti speciali
Peso specifico	1,5 +/- 0,2
Proprietà	Ottimo riempitivo, a prova d'urto, grana rotonda e coalescente, modellabile a piacere
Tinta base adatta	Tinta base commerciale
Tempo di essiccazione	3 - 4 ore, può essere ricoperta dopo circa 8 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Diluizione	Acqua pulita
Tipo di applicazione	A pennello, a rullo e a spruzzo (con spruzzatore adatto), srotolare con rulli di struttura speciali
Temperatura di lavorazione	Minimo + 5° C per aria e fondo
Consumo di plastica	Circa 800 g/m ² a seconda della struttura. Determinare il consumo esatto eseguendo delle applicazioni di prova, soprattutto per grandi oggetti
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso, eventualmente aggiungendo dei detersivi
Confezione	Secchio di plastica da 25 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Flutare e lavare gli intonaci nuovi. Masticare i fondi assorbenti e gli intonaci di gesso con concentrato F ZERO diluito con acqua fino a 1:4. Lisciviare i fondi di vernice e di lattice e poi dare una prima mano di Grundierfarbe W ZERO. Livellare le piccole aplanarità con Handspachtel ZERO. Eliminare le vecchie pitture non più compatte con Farb Ex ZERO.
Ciclo di applicazione	Prima mano con Grundierfarbe W ZERO Mano intermedia con Innenplastik ZERO, strutturata Ultima mano con Seidenglanz 480 ZERO
Valori limite UE per il contenuto VOC	Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 30 g/l VOC
Nota	In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite e non è legalmente vincolante. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.